



קוד מוצר:

לבן: 270-000

אדום אוקסיד: 270-001

אפור: 270-002

תיאור המוצר:

צבע יסוד סינתטי אנטיקורוזיבי להגנה על פלדה וברזל שחור בפני חלודה.

שימושים:

מיועד לצביעת מעקות, סורגים ועבודות מסגרות שונות באווירה מתונה.

נתונים טכניים:

גוון: אדום אוקסיד/אפור/שחור/לבן

ברק ב-60°: מט

אחוז מוצקים בנפח: 40-45%

עובי פילם יבש לשכבה: 35-50 מיקרון

כוסר כיסוי מחושב לשכבה* (מ"ר לליטר): 9-12.8

מדלל מומלץ: טרפנטין מינרלי טמבור או מדלל 18 תוצרת טמבור

זמני ייבוש: זמן ייבוש למגע*: שעותיים | זמן המתנה בין שכבות: 16 שעות מינימום | זמן ייבוש סופי: 16 שעות

הכנת השטח ומערכת הצבע:

יש לנקות משומנים ולכלוך באמצעות חומרי הסרה מתאימים. יש להסיר כל חומר רופף וחלודה באמצעים מכניים או כימיים.

מתכת חדשה: יש לחספוס את המתכת באמצעות חספוס מכני או באמצעות התזת גרגרים לדרגה Sa-2 לפחות ולעומק חספוס של 30 מיקרון לפחות. במידה ולא ניתן לבצע חספוס באמצעות שטיפת גרגרים, יש לחספס את השטח באמצעים מכאניים עד לדרגה St-2 (לפי תקן שוודי) ולעומק של 20 מיקרון לפחות.

מערכת הצבע:

צבע עליון: יסוד זה מתאים לכל הצבעים העליונים הסינתטיים של טמבור. לקבלת עמידות גבוהה, יש להשתמש בשילוב עליון "סופר עמיד", עליון לצביעה מהירה וכו'.

שיטת הצביעה:

** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומידי פעם במהלך הצביעה.

אופן הצביעה	לחץ אטמ'	קוטר הנחיר	מדלל	אחוז דילול בנפח
הברשה/גלילה			טרפנטין מינרלי	0-5%

15-25%	18	1.6"	3-4	התזה רגילה
5-10%	18	0.018"	4-5	התזת איירלס

מדלל לניקוי: טרפנטין מינרלי של טמבור.

ניקוי כלים אחסון: נקו את כלי העבודה במדלל בו בוצעה העבודה מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אוויר. יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C ו-65% לחות יחסית.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עדכון :
10/2023