



לכה צבעונית חצי שקופה להגנה ולחידוש מראה העץ

תכונות: מותאמת במיוחד לתנאי האקלים בארץ. בעלת עמידות חוץ גבוהה ועמידות בפני לחות. מכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש וקלה ליישום. הלכה בעלת שקיפות מיוחדת השומרת על מראה העץ ומוסיפה לו ברק וגוון מרהיב.

שימושים: לכה להגנה על העץ ושיפור מראהו. מומלצת לצביעת משטחי עץ כגון: פרגולות, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ, דלתות, משקופים ועוד. הלכה מתאימה לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 458-XXX

גוון: 12 גוונים צבעונים מוכנים | ניתן לגיוון בגווןי מניפת עץ

ברק: משי

כוסר כיסוי מחושב: 15 מ"ר / ליטר בשכבה אחת, בהתאם לאופן הצביעה וסוג העץ.

דילול: הצבע מוכן לשימוש. בעת צביעת עץ בגוון לבן, יש לדלל את הצבע ב 25% טרפנטין

זמני ייבוש: ייבוש למגע: 4 שעות | ייבוש קשה : 24 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות

גודל אריזה: 0.25 ליטר | 0.75 ליטר | 2.5 ליטר | 4.5 ליטר | 18 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע: נקו את המשטח מאבק, לכלוך, כתמי שמן ושרף המופרש מעץ. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 220 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה ורנית לעץ. המתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 220, להסרת סיבי עץ שעשויים להתרומם לאחר צביעת השכבה הראשונה. סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת. הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

עץ ישן מצופה לכה: הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו וכן לכלוך ואבק. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 220 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה ורנית לעץ. המתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 220, להסרת סיבי עץ שעשויים להתרומם לאחר צביעת השכבה הראשונה. סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת. הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

אופן צביעה:

הצבע מוכן לשימוש. בחשו היטב את הצבע עד לתחתית האריזה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת: צבעו לאורך סיבי העץ.

צביעה בספוג/רולר: יש ליישם יותר שכבות על מנת להעניק לעץ את ההגנה הדרושה. צבעו מספר שכבות עד לקבלת ברק משי.

חשוב! יישום של לכה שקופה ישירות על העץ אינו מקנה הגנה מספקת מפני קרינת השמש. להגנה מפני קרינת UV מומלץ ליישם שכבת לכה מגוונת כשכבה מקדימה. ככל שהגוון כהה יותר, ההגנה טובה יותר. לשינוי הגימור והברק הסופי ולהגנה נוספת ניתן להשתמש בלכות שקופות: ורנית לעץ 100 לגימור מבריק, ורנית לעץ 200 לגימור מט.

דגשים: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לכה. ביישום חוץ יש ליישם לפחות 3 שכבות צבע בכדי להשיג עמידות טובה. כוסר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ- 75% מכוסר הכיסוי המחושב. זמני ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין ליישם בטווח של כ- 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לכה. כמו כן, לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות



טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 03.2024