



סדרת צבעים מעולה לצביעה ישירה על מתכת, מתכת חלודה ומתכת מגולוונת, באפקט חלק - משי.

תכונות: צבע חד רכיבי, רב עובי שהינו יסוד ועליון בו זמנית, מתאים לצביעה על מתכת מגולוונת, מתכת ברזלית אלומיניום ועץ. בעל עמידות אנטיקורוזיבית ועמידות חיצונית טובה. צבע בעל ייבוש מהיר המעניק הגנה למתכת מפני היווצרות חלודה. מתאים במיוחד לאקלים הישראלי ובעל עמידות חיצונית טובה. ללא עופרת וכרומטיים. המוצר גמיש וניזוק במעט במקרים של מכות.

שימושים: לצביעה ישירה על מתכות, לרבות חלודה יציבה או מתכת מגולוונת ללא צורך בצבע יסוד, לצביעת אלמנטים שונים ממתכת (גדרות, סורגים, מעקות, מרזבים, עמודי תאורה, קונסטרוקציות למיניהן ועוד). המוצר מתאים גם לצביעה מעל עץ. לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 654-1xx

גוון: גוונים מוכנים

גימור: חלק-משי

אחוז מוצקים נפחי: 38-42 (%) המוצקים משתנה בהתאם לגוון)

כוסר כיסוי מחושב: 8-10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

עובי שכבה מומלץ (יבש): 45-60 מיקרון

דילול: בזמן הצביעה להברשה ולהתזה: מדלל 1-04 או מדלל המרטון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע: 30 דקות | המתנה בין שכבות: שעה-שעתיים | ייבוש קשה: 24 שעות. קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע.

גודל אריזה: 0.25 ליטר | 0.75 ליטר | 4.5 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע: גוונים כהים רגישים יותר לדהייה בחשיפה לקרינה ישירה של שמש, ולפיכך מומלץ לחדש הצבע מעת לעת.

מתכות ברזליות לא צבועות, פלסטיק, פורמייקה: לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך וכן

חלודה רופפת, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. נקו מאבק וצבעו 2

שכבות מלאות של צבע המרטון. יש להקפיד על הכנת שטח ויישום שתי שכבות בעיקר בנקודות חיבור, ריתוך, אזורים אנכיים וכיו"ב.

במידה ויש חלודה קשה שחדרה לעומק, יש להשתמש בממיר חלודה של טמבור.

לא מתאים למגע עם אטמי גומי (למשל צביעת משקופים לדלתות עם אטמי גומי). בצביעת פלסטיק יש לבצע

בדיקת אדהיזה (התחברות), המוצר אינו מתאים לפלסטיק מסוג פוליאטילן ופוליפרופילן

מתכות ברזליות צבועות:

ברזל מגולוון ואלומיניום:

בצעו הסרה מלאה של התחמוצות. חספסו את פני השטח היטב באופן מכני (כגון באמצעות מלטשת חשמלית), והקפידו לנקות משומנים

וחומרים זרים אחרים. צבעו 2 שכבות מלאות של צבע המרטון.

לא מתאים למגע עם אטמי גומי (למשל צביעת משקופים לדלתות עם אטמי גומי).

מתכות צבועות:

יש להסיר שכבות רופפות, שומנים ולכלוכים זרים. יש ללטש צבע יציב קיים באמצעות ליטוש בנייר לטש 80 עד עמימות מלאה של

המראה המקורי. בצע הסרה קפדנית של אבק.

אופן צביעה: צבעו כך שלא יישארו אזורים חשופים שיאפשרו חדירת לחות. חובה לשמור על עובי כולל של שכבות הצבע היבש. עובי

יבש נדרש: 90-120 מיקרון. מספר השכבות הדרושות על מנת להגיע לעובי זה תלוי באופן היישום כיסוי בשכבה עבה הנו הכרחי, אולם

באם השכבה המיושמת תהיה עבה מדי, ייתכנו נדילות. מומלץ ליישם מספר שכבות דקות, בייחוד באזורים אנכיים מורכבים. יש לוודא

כיסוי מלא של פינות וקצוות בכדי לקבל הגנה מושלמת.



צביעה במברשת / חלר: לכיסוי אזורים קטנים. במידת הצורך דללו עד 5% במדלל 1-04 או מדלל המרטון. כמות הדילול מושפעת מטמפרטורת המתכת, טמפרטורת הצבע והסביבה. בימים קרים נדרש דילול מוגבר. השתמשו במברשת רחבה ככל האפשר וכסו את השטח במהירות האפשרית. בכדי להקל על ההברשה טבלו את המברשת בכלי עם מדלל 1-04 או מדלל המרטון על מנת להמיס שאריות צבע שהתייבשו על המברשת. לקבלת תוצאות מרביות לנראות כללית של הצבע מומלץ ליישם שכבות דקות ומדוללות.

צביעה בהתזה רגילה: לכיסוי אזורים גדולים. דללו את הצבע ב 20%-25% במדלל 1-04 או מדלל המרטון (מדלל ניטרו ומדללים זרים על בסיס וממס **אסורים לשימוש בצבע זה**) והתיזו בלחץ 2-3 אטמוספירות, בהתזה רחבה ככל האפשר.

צבעו 3-4 שכבות דקות. המתינו מינימום 15 דקות בין שכבה לשכבה. על השכבה האחרונה להיות עבה דיה על מנת שיתקבל מראה חלק, תוך הימנעות מנזילות.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמן ייבוש למגע: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 12.2025