

דבק צמנטי גמיש להדבקת אריחים סופגים לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות

תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
התכווצות מופחתת.
נוח ליישום.
מתאים להדבקת אריחים בחדרים רטובים.
מתאים לאריחים בעלי ספיגות גבוהה מעל 10%
עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.



VOC
FREE



גמיש



חדרים
רטובים



זמן פתוח
ארוך



שימושים

הדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה.
הדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות ולוח גבס ירוק/ סופרבורד
הדבקת אריחי קרמיקה (העומדים בדרישות ת"י 314), פסיפס (העומדים בדרישות ת"י 1353).
חיפוי קירות פנים בחדרים רטובים.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י 4004 C1TES1.
יישום לפי דרישות ת"י 1555 חלק 1, 2, 3.



נתונים טכניים*

קוד מוצר 670305202500

1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.40 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-0.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים + 21 ימים טבילה במים
גדול מ-1.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 14 ימים בתנאי מעבדה + 14 ימים שהייה בתנור
גדול מ-0.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים
גדול מ-2.5 מ"מ	עובי רוחבי (גמישות)
קטן מ-0.5%	התכווצות מרבית
גדול משעתיים (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
גדול מ-45 דקות	זמן פתוח (Open Time)
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

יום לפני היישום שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק. הדבקה בקירות - חוזק הידבקות במתיחה לתשתית לפי דרישות ת"י 1555.

הכנת התערובת

שפכו כ-6.5 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555 בהתאם למקום ההדבקה. מרחו על התשתית בעזרת הצד החלק של מרית (מאלג') שכבה דקה ומהודקת של דבק בעובי 2-3 מ"מ. מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה, וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית, בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח ולאחר בדיקת כיסוי הדבק כמפורט מטה. הקפידו למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת של דבק. עובי ההדבקה לאחר הידוק 3-10 מ"מ. הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב") תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה, הדקו באמצעות פטיש גומי.

מומלץ להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש. בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים (פוגות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים. לאחר ייבוש סופי של הדבק מלאו את המישקים ברובה של טמבור. באריחים בעלי ספיגות גבוהה יש לעבוד על פי ת"י 1555 חלק 2.

בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודת החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 10 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C - 35°C . החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק לפני שהוא מתייבש.
- יש לוודא שהרקע יכול לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, על פי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או עם מוצרים המכילים גבס.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378 ו-314.
- במידה והתשתית הינה בלוק גבס או טיח גבס, יש להתייעץ תחילה עם מוקד המומחים של טמבור.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il