

דבק צמנטי להדבקת אריחים גדולים ומדוקקים ולבריכות שחייה

תכונות

תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
זמן פתוח ארוך במיוחד.
מתאים לכל סוגי האריחים.
נוח ליישום.
חוזק הדבקה גבוה.
עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ.



VOC
FREE

בריכות
שחיה

אריחים מדוקקים
וגדולים

זמן פתוח
ארוך



שימושים

הדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות: מיוחד לאריחים גדולים ואריחים מדוקקים.
הדבקה על קירות בטון או לוח גבס או בלוק פומיס/שחור/תאי: מתאים להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן.
הדבקה על רצפות: מתאים להדבקת כל סוגי האריחים, שיש ואבן טבעית, לרבות אריחי קרמיקה ופורצלן בספיגות עד 10% (העומדים בדרישות ת"י 314), ושיש טבעי (העומדים בדרישות ת"י 1555).
מתאים לשימוש בבריכות שחיה כחלק ממערכת בריכות שחיה של טמבור – **יישום בהתאם למפרט בריכות שחיה של טמבור**. ליישום פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י C2TES1 4004.
יישום לפי דרישות ת"י 1555



קוד מוצר 670306202505

נתונים טכניים*

1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
גדול מ-1.0 מגפ"ס	לאחר בלייה 7 ימים באוויר מעבדה + 21 יום טבילה במים
גדול מ-1.0 מגפ"ס	לאחר בלייה 14 ימים באוויר מעבדה + 14 יום בתנור
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הדבקות במתיחה באוויר המעבדה לאחר 28 ימים
S ₁ גדול מ-2.5 מ"מ	עיבוי רוחבי (מודל אלסטיות)
כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
40 דקות – בהתאם למזג האוויר	זמן פתוח (Open Time)
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.

על גבי טיח שחור יש לוודא שהטיח ישר ופולס לפני ביצוע אריחים מדוקקים.

יום לפני היישום שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק.

הדבקה בקירות: חוזק הידבקות במתיחה לתשתית לפי דרישות ת"י 1555. יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.

הדבקה ברצפות: ניתן ליישם על תשתית בטון. חוזק הידבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות ת"י 1555.

הכנת התערובת

שפכו כ-6 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555.

מרחו על התשתית בעזרת הצד החלק של מרית (מאלג') שכבה דקה ומהודקת של דבק בעובי 2-3 מ"מ.

מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה, וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית, בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח ולאחר בדיקת כיסוי הדבק כמפורט מטה.

הקפידו למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת של דבק. עובי ההדבקה לאחר הידוק 3-10 מ"מ.

הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב") תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה, הדקו באמצעות פטיש גומי.

מומלץ להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש.

בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים (פוגות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים. לאחר ייבוש סופי של הדבק מלאו את המישקים ברובה של טמבור.

בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודת החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 10 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות

וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1

מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- הדבק אינו מתאים להדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק לפני שהוא מתייבש.
- לפני הדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- יש לוודא שהרקע יכול לשאת את כל שכבות הטיח ושכבת הדבק והאריחים.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר ההדבקה אין להרטיב את האריחים במים לפחות ל-48 שעות.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- בהדבקות על רצפת בטון או על אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 24 שעות, ולהכניס ריהוט רק לאחר 14 ימים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או עם מוצרים המכילים גבס.
- בהדבקת אריח כזה בשטחי חוץ יש להיוועץ עם מוקד מחלקת הדרכה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:

www.tambour.co.il