

דבק צמנטי חזק וגמיש להדבקת אריחי פורצלן, שיש, אבן טבעית ומלאכותית

מתאים להדבקת אריח על גבי אריח. לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות

- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- מתאים להדבקת אריח על גבי אריח ללא פריימר.
- נוח ליישום. חוזק הידבקות גבוה.
- מתאים לאריחים בעלי ספיגות נמוכה.
- מתאים לאריחים גדולים.
- עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.



VOC
FREE



גמיש



אריחים
גדולים



אריח על אריח
ללא פריימר



שימושים

הדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות ולהדבקת אריח על גבי אריח ללא פריימר ברצפות בלבד.

הדבקה על קירות בטון או בלוק פומיס / שחור / תאי: מתאים להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן (העומדים בדרישות ת"י 314).

הדבקה על רצפות: מתאים להדבקת כל סוגי האריחים, שיש ואבן טבעית, לרבות אריחי קרמיקה ופורצלן בספיגות עד 10% (העומדים בדרישות ת"י 314), שיש טבעי (העומדים בדרישות ת"י 5566) וחיפוי אבן (העומדים בדרישות ת"י 2378). לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י C2TES1 4004.

יישום לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף,

ת"י 5566 לריצוף, ת"י 2378 לחיפוי אבן.



קוד מוצר 670306302500

נתונים טכניים*

תצרוכת אופיינית	1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
משקל מרחבי לאבקה	1.40 ק"ג/ליטר
לאחר בלייה 7 ימים באוויר מעבדה + 21 ימים טבילה במים	גדול מ-1.0 מגפ"ס
לאחר בלייה 14 ימים באוויר מעבדה + 14 ימים בתנור	גדול מ-1.5 מגפ"ס
חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 ימים	גדול מ-1.5 מגפ"ס
עיבוי רוחבי (מודל אלסטיות)	S ₁ גדול מ-2.5 מ"מ
משך השמישות לעבודה	גדול משעתיים (בהתאם לטמפרטורה)
זמן פתוח (Open Time)	30 דקות
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	לבן
גודל אריזה	שק, 25 ק"ג

*בתנאי מעבדה

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

יום לפני היישום שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק. הדבקה בקירות: חוזה הידבקות במתיחה לתשתית לפי דרישות ת"י 1555. יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.

הדבקה ברצפות: ניתן ליישם על תשתית בטון. הידבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות ת"י 1555. **בהדבקת אריח על גבי אריח:** יש לשטוף באמצעות חומצת מלח בריכוז של 10% ובדילול של 10 ליטר מים לליטר חומצה. לאחר פיזור החומר יש להמתין כ-15 דקות, לשטוף היטב במים נקיים ולייבש את המשטח לפני היישום. לאריחים בעלי גלזורה חלקה במיוחד יש לקבל ייעוץ ממוקד המומחים של טמבור.

הכנת התערובת

שפכו כ-6.5 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555. מרחו על התשתית בעזרת הצד החלק של מרית (מאלג') שכבה דקה ומהודקת של דבק בעובי 2-3 מ"מ. מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה, וסרקו אותה באמצעות הצד המשוני של המרית, בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח ולאחר בדיקת כיסוי הדבק כמפורט מטה. הקפידו למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת של דבק. עובי ההדבקה לאחר הידוק 3-10 מ"מ. הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב") תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה, הדקו באמצעות פטיש גומי. חובה להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש. כעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים (פוגות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים. לאחר ייבוש סופי של הדבק מלאו את המישקים ברובה של טמבור.

בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודת החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 10 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. בדיקה ראשונה תבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקינית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח.
- הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- לפני שימוש בהדבקת אריח על גבי אריח יש להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- הדבק אינו מתאים להדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק לפני שהוא מתייבש.
- לפני הדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- יש לוודא שהרקע יכול לשאת את כל שכבות הטיח ושכבת הדבק והאריחים, על פי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- בהדבקות על רצפת בטון או על אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 24 שעות, ולהכניס ריהוט רק אחרי 7 ימים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או עם מוצרים המכילים גבס.
- בהדבקת אריח כהה בשטחי חוץ יש להיוועץ עם מחלקת הדרכה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:

www.tambour.co.il