דף טכני

מדללים





מדללים לשימוש בתעשיית המתכת:

שם המדלל	קוד מוצר	שימושים	משקל סגולי	נקודת הבזקה	VOC g/l
4-100	684-100	מדלל לצבעי אפוקסי	0.84	11°C	840
21	683-021	מדלל לניקיון	0.87	4°C	870
21S	683-121	מדלל לדפוס ורכב	0.86	11°C	860
21A	683-321	מדלל לניקיון	0.79	−20 °C	790
2-11	686-211	מדלל לצבעי פוליאוריתן	0.87	21°C	870
11TF	686-311	מדלל לצבעי פוליאוריתן	0.88	11°C	880
101S	686-025	מדלל לצבעי פוליאוריתן לקיץ	0.86	16°C	860
10	686-010	מדלל לצבעי פוליאוריתן לקיץ	0.89	26°C	890
MEK	685-011	מדלל לניקיון	0.80	-6°C	800
280	696-280	מדלל לצבע אבץ סיליקט	0.92	31°C	920
2-100	682-100	מדלל לצבעי אפוקסי	0.84	9°C	840
5-9	685-009	מדלל לווש פריימר	0.80	11°C	800
5-45	685-045	מדלל לקלייה	0.80	-1°C	800
1-32	681-032	מדלל לצבעים סינטטים	0.86	29oC	860
מדלל להמרטון	680-132	מדלל להמרטון	0.86	35oC	860
1-04	681-006	מדלל לצבעים סינטטים לעבודה בהברשה	0.86	35oC	860
טרפנטין מינרלי	680-001	מדלל לשימוש דילול וניקוי מברשות בצבעים סינתטים	0.78	38.5oC	780

מוקד המומחים של טמבור: 6477* www.tambour.co.il

מדללים לשימוש בסימון דרכים:

שם המדלל	קוד מוצר	שימושים	משקל סגולי	נקודת הבזקה	VOC g/l
מדלל לסימון דרכים	681-021	מדלל לצבע לסימון דרכים	0.87	4°C	870

מדללים לשימוש בתעשיית העץ המקצועי:

שם המדלל	קוד מוצר	שימושים	משקל סגולי	נקודת הבזקה	VOC g/l
21	683-021	מדלל לניקיון	0.87	4°C	870
21S	683-121	מדלל לדפוס ורכב	0.86	11°C	860
21A	683-321	מדלל לניקיון	0.79	−20 °C	790
31	683-031	מדלל לדילול צבעי פוליאסטר	0.79	−20 °C	790
2-11	686-211	מדלל לצבעי פוליאוריתן	0.87	21°C	870
111S	686-026	מדלל לצבעי פוליאוריתן	0.83	1°C	830
101S	686-025	מדלל לצבעי פוליאוריתן לקיץ	0.86	16°C	860
10	686-010	מדלל לצבעי פוליאוריתן לקיץ	0.89	26°C	890
טרפנטין מינרלי	680-001	מדלל לשימוש דילול וניקוי מברשות בצבעים סינתטים	0.78	38.5°C	780

מדללים לשימוש בתעשייה הבטחונית:

שם המדלל	קוד מוצר	שימושים	משקל סגולי	נקודת הבזקה	VOC g/l
MIL-DTL-81772C TYPE I	686-012	מדלל לצבעי פוליאוריתן	0.9	26°C	900
MIL-DTL-81772C TYPE II	684-540	מדלל לצבעי אפוקסי	0.84	1°C	840
4-100	684-100	מדלל לצבעי אפוקסי	0.84	11°C	840
11	686-011	מדלל לצבעי פוליאוריתן	0.88	21°C	880
4-5	684-005	מדלל לצבעים אפוקסי-פנולי	0.87	13°C	870
1-44	681-044	מדלל לצבעים וינילים	0.83	20°C	830
5-9	685-009	מדלל לווש פריימר	0.80	11°C	800
מדלל לצ.יב.מהיר תקן תע"ש מ-22	681-102	מדלל לשימושים מיוחדים	0.86	21°C	860

מוקד המומחים של טמבור: 6477* www.tambour.co.il

השפעת הדילול על עובי הצבע: יעילות הדילול והגעה לצמיגות תלויה בטמפרטורה של המוצר ושל התשתית. ככל שהטמפרטורה גבוהה יותר (בגבולות המותר, המצויות בדף הטכני של הצבע) הצמיגות הרצויה תושג בהוספת כמות קטנה יותר של מדלל. ככל שהצמיגות של המוצר נמוכה יותר, כך העובי המרבי הניתן להשגה לפני הופעת נזילות במשטחים ניצבים יהיה נמוך יותר.

אחוז דילול: סוג המדלל ויחס הדילול מצוינים בדפים הטכניים של מוצרי הצבע. הדף הטכני מפרט את יחס הדילול האפשרי לפי אמצעי ההשמה. יש לעיין בדפים הטכניים של מוצרי הצבע טרם הדילול.

אחסון: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°c-35°c.

חיי מדף: החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הוראות בטיחות: החומר אינו מיועד למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. מנע מגע עם העור והעיניים. יש להשתמש בכפפות ובמשקפי מגן מתאימים. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף מיד בכמות גדולה של מים ולפנות לייעוץ רפואי. יש לפנות את החומר ואת אריזתו לאתר מורשה בהתאם לתקנות המקומיות/אזוריות/בינלאומיות. למידע נוסף לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS) אותו ניתן לקבל במוקד המומחים 6477*

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°c או מעל 35°c. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% -/+. למיטב ידיעתנו הנתונים הטכניים הכלולים במסמך זה נכונים ומדויקים בתאריך הפרסום ונתונים לשינויים ללא הודעה מוקדמת. בשל הבדלים בין מעבדות ומכשירי בדיקה, יתכנו הבדלים קלים בנתונים הטכניים ובכלל זה, בנקודת ההבזקה וה-VOC. חישובי ה-VOC נעשו ע"פ דירקטיבה אירופאית 2004/42/CE. על המשתמש לפנות לחברת טמבור על מנת לוודא את נכונותו לפני פירוט או הזמנה. אין ערובה לדיוק ניתנת או משתמעת. אנו מבטיחים שהמוצרים שלנו יתאימו לבקרת האיכות של טמבור. איננו נושאים באחריות לכיסוי, ביצועים, פציעות או נזקים הנובעים משימוש. ההתחייבות הבלעדית של טמבור, אם בכלל, היא להחליף או להחזיר את מחיר הרכישה של המוצר/ים של טמבור שהוכחו כפגומים, לפי החלטת החברה. טמבור לא תישא באחריות לכל אובדן או נזק. שום אחריות או ערבות אחרת מכל סוג שהוא אינה ניתנת על ידי טמבור, מפורשת או משתמעת, על פי חוק, או אחרת, לרבות סחירות והתאמה למטרה מסוימת. כל הסימנים המסחריים המוזכרים לעיל הם קניינה של טמבור בע"מ אלא אם כן צוין אחרת. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעקן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים;
ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת;
www.tambour.co.il

תאריך עדכון אחרון 17/03/2025