



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים מופחת ריח, ללא VOC*
לאוויר נקי יותר בבית.
לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן 1945, תו ירוק.

תכונות: כוח כיסוי מעולה, גמר מט במיוחד, ללא VOC* (תרכובות אורגניות נדיפות), מופחת ריח, לאוויר נקי יותר בבית, בעל ת"י 1945 ותו ירוק, A+, SENSITIVE CHOICE.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, גבס ובטון.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 721-XXX

גוון: לבן וכל גווני "לגעת בצבע"

ברק: מט במיוחד.

כושר כיסוי מחושב:** 15-16 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) ללבן ומגוון על בסיס פסטל.

דילול: עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה, המתנה בין שכבות: שעתיים, ייבוש סופי: 7 ימים

גודל אריזה: 1 | 5 | 15 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידיים: הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. החליקו בעזרת קלסימו X או מג'יק בונד. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו 4 שעות לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף החליקו את המשטח **במג'יק בונד** סופר או קלסימו X (בשימושים פנימיים בלבד) וצבעו מעליו שכבת **בונדרול סופר**. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל ECO** יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכטה): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים **בקלסימו X**. לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד ועליו **בונדרול סופר**. או צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל**. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפורה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל **בטרפנטין מינרלי טמבור**. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם ליישום בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית קיימת חיצונית: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור, וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל **בטרפנטין מינרלי טמבור**, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות **סופרקריל** אקו. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות גבס חדשים: צבעו 2-3 שכבות סופרקריל ECO. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע סופרקריל ECO. שכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ 30% במים.

דגשים:

- * מכיל פחות מ - 5 גרם/ליטר VOCs (תרכובות אורגניות נדיפות) בהתאם לבדיקה שבוצעה לפי תקן ISO 11890-2:2013
- ** כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
- בקירות חיצוניים אין ליישם על משטחים אופקיים.
- כאשר הגוון הנבחר הינו שקוף מבסיס A, יש ליישם את השכבה הראשונה מאותו מס' גוון בבסיס תיכון T (ולא מבסיס A), יתר השכבות עד לכיסוי מלא, יש ליישם מבסיס A.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il



מיוצר בישראל



רחיץ
200 מחזורי קרצוף



אריזה ממוחזרת
אריזה המכילה
30% פלסטיק ממוחזר



SENSITIVE CHOICE
בחירה טובה יותר עבור אנשים
עם אסטמה ואלרגיות



ללא VOC



לאוויר נקי יותר