



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מט. מסייע במניעת עובש ופטטריות. מומלץ לחדרים רטובים כגון חדרי רחצה. נושא תו תקן ישראלי 809 ובעל תו ירוק.

תכונות: מסייע במניעת עובש ופטטריות, ניתן לרחיצה, ללא עופרת וכרומטים. בעל ת"י 809 ובעל תו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, לוחות גבס, לוחות צמנט ובטון. מתאים במיוחד לחדרים רטובים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 724-801

גוון: לבן

גימור: מט

כושר כיסוי מחושב*: 13-14 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: ייבוש לניקוי הקיר 7 ימים.

גודל אריזה: 1 | 3 | 5 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים (שליכטה לבנה): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת קיר חלק יישמו **מג'יק בונד+** ועליו **בונדרול סופר** או צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל**. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי: הסירו כל צבע רופף ומתקלף בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת **קליסמו X** או **מג'יק בונד+** וצבעו מעל התיקונים שכבת **בונדרול סופר**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע סיד: הסירו כל צבע סיד רופף, מתקלף או שכבות עבות מדי בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת **קליסמו X** או **מג'יק בונד+**, שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק וצבעו את כל הקיר בשכבת **בונדרול סופר**. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

לוחות גבס ירוקים/סופרבורד: ניתן לצבוע ישירות מעל ע"פ הוראות "אופן היישום". במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם **בונדרול סופר** על גבי התיקונים. בחדרים רטובים מומלץ להשתמש בלוח גבס ירוק או **סופרבורד**.

הערה: סופרקריל אקריל אינו משמיד את העובש והפטטריות הנמצאים כבר על השטח. לפיכך, במידה והשטח המיועד לצביעה נגוע, יש לנקותו היטב לפני הצביעה. הניקוי ייעשה על ידי שטיפת השטח **בתמיסת פונגיצי'ק** מהולה במים (כמפורט בהוראות השימוש לתמיסת פונגיצי'ק). ניתן לצבוע רק לאחר שהשטח נשטף היטב במים והתייבש.

אופן היישום: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר/מברשת/התזה: צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח.
דילול: יש לדלל את השכבה הראשונה בכ- 15%-20% מים וערבבו היטב. יש לדלל את הצבע לשכבות הנוספות בכ- 10%-15% מים. המתינו שעתיים לייבוש בין השכבות. בצביעה בהתזה (איירלס) יש לדלל בכ- 30% מים.

דגשים:

- * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
- בשטחים פנימיים הסובלים מבעיית לחות ורטיבות יש לטפל ולתקן את הליקויים ולייבשם לפני הצביעה בסופרקריל אקריןול.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il



נושא תו תקן
ישראלי 809

X	רחיץ
	רחיץ ועמיד בקירצוף
	רחיץ ועמיד בקירצוף כבד

צבע תחליב לשימוש פנימי
לדילול במים