



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מט, עמידות גבוהה וכושר כיסוי מצוין. לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן ישראלי 1945 ובעל תו ירוק

תכונות: מעניק חזות יפה ועמידות גבוהה במיוחד לאורך זמן, כושר כיסוי גבוה במיוחד, רחיצה מאד, ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרומטים. נושא ת"י 1945 ובעל תו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, גבס, בטון ולבנים

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 733-XXX (733-801 לבן (תו ירוק), 733-802 בסיס P (תו ירוק), 733-803 בסיס T, 733-804 בסיס D, 733-805 בסיס A)

גוון: לבן, מניפת "לגעת בצבע"

גימור: מט

כושר כיסוי מחושב: 15-16 מ"ר / ליטר (ללבן ופסטל בשתי שכבות). 12-13 מ"ר/ליטר (בשתי שכבות) בשאר הבסיסים.

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעות | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים ממועד הייצור בכפוף לתנאי אחסון מומלצים.

גודל אריזה: 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים (שליכטה לבנה): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים **בקלסימו X** או **בקלסימו מוכן לשימוש**. לקבלת קיר חלק יישמו **מג'יק בונד+** ועליו **בונדרול סופר** או צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל**. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי: הסירו כל צבע רופף ומתקלף בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת **קלסימו X** או **קלסימו מוכן לשימוש** או **מג'יק בונד+** וצבעו מעל התיקונים שכבת **בונדרול סופר**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע סיד: הסירו כל צבע סיד רופף, מתקלף או שכבות עבות מדי בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת **קלסימו X** או **קלסימו מוכן לשימוש** או **מג'יק בונד+**, שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק וצבעו את כל הקיר בשכבת **בונדרול סופר**. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

לוחות גבס פנימיים: ניתן לצבוע ישירות מעל ע"פ הוראות "אופן היישום". במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם **בונדרול סופר** על גבי התיקונים.

טיח גבס: הסירו חלקים רופפים, נקו היטב מאבק ויישמו שכבה דקה של **בונדרול סופר**.

משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (בטון חודש ומעלה, טיח - 10 ימים לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל ב**טרפנטין מינרלי טמבור**. המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם להכנת השטח בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור 6477*. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית (חיצוני) קיימת: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות וכן להסיר כל צבע רופף. יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור 6477* וליישם **יסוד**

קושר לרב גמיש מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור, המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן יישום: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה בכ- 15%-20% וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות בכ- 10%-15% מים. צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ- 30% במים.

דגשים:

- כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
- בקירות חיצוניים אין ליישם על משטחים אופקיים.
- כאשר הגוון הנבחר הינו שקוף מבסיס A, יש ליישם את השכבה הראשונה מאותו מס' גוון בבסיס תיכון T (ולא מבסיס A), יתר השכבות עד לכיסוי מלא, יש ליישם מבסיס A.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il



נושא תו תקן
ישראלי 1945

X	רחיץ ועמיד בקירצוף
	רחיץ ועמיד בקירצוף כבד

צבע על בסיס מים לשימוש חוץ ופנים