



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים. מתאים במיוחד לקירות חוץ ופנים. נושא תו תקן ישראלי 1945. תו ירוק.

תכונות: עמידות גבוהה במיוחד בתנאי האקלים הישראלי: שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, כושר התחברות מעולה לתשתית, עמיד בפני השפעות מחי בטון, צבע נושם, ידידותי לסביבה ולמשתמש (ללא עופרת וכרומטים), על בסיס אמולסיה אקרילית טהורה. בעל תו תקן ירוק, בעל תו תקן ישראלי 1945.

שימושים: לצביעה חיצונית ופנימית של קירות טיח, לוחות גבס, ובטון.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 736-80X (736-801 / 736-802 / 736-803 / 736-804 / 736-805)

גוון: לבן ומניפת "לגעת בצבע"

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 11-12 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) כתלות בספיגת התשתית, (כושר הכיסוי על טקסטורה לא חלקה כגון שפריך או שלכט הינו כ- מחצית מכושר הכיסוי של תשתית חלקה).

דילול: בזמן הצביעה עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה | המתנה בין שכבות: 2-3 שעות | ייבוש סופי : 72 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
5 ליטר	100

הכנת השטח ומערכת הצבע:

משטחי בטון וטיח צמנט חיצוניים:

ניתן לצבוע רק לאחר אשפיה של הבטון (חודש ומעלה לאחר היישום). באם קיימת תשתית חזקה ותקינה אין צורך ביסוד. באם התשתית חלשה או פריכה ו/או הסביבה ימית/תעשייתית, יש להסיר תשתית רופפת עד לקבלת תשתית יציבה באופן מלא, נקו מאבק, שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות, וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל ב- 30% **טרפנטין מינרלי טמבור** (מיושם בהברשה, גלילה או התזה). לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2 שכבות **סופרקריל מ.ד.** יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו- 2.

משטחים צבועים בצבע אקרילי:

הסירו כל צבע רופף ומתקלף ונקו את השטח, שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. השתמשו ב**מרק אקרילי חיצוני** להחלקה ולמילוי חורים. לאחר הייבוש שפשפו בנייר לטש עד לקבלת משטח חלק. צבעו 2 שכבות **סופרקריל מ.ד.** מדולל לפי הצורך.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / רולר / איירלס: שכבה ראשונה דללו 20%-15% מים. שכבות נוספות דללו 10%-15% מים. בצביעה בהתזה (איירלס), יש לדלל בכ- 30% מים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 שעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה מתחת ל- 10° c והלחות היחסית היא מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר לעיל.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
 ** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.
 ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
 למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.