רב גמיש 20

מערכת גמישה, במרקם חלק, אקרילית, איכותית לציפוי קירות חיצוניים- אנכיים.
בעלת גמישות לסדקים של עד 2 מ"מ.
נושא תו תקן ישראלי וירוק

תכונות: מערכת אקרילית בעלת גמישות **גבוהה במיוחד** המאפשרת גישור על סדקים עד 2 מ"מ, עמידות גבוהה לאורך שנים בפני שחיקה ותנאי מזג אויר קשים. מעניקה הגנה מושלמת לבניין מפני חדירת מים וגזים חומציים התוקפים את מוטות הזיון וכן מגינה מפני עובש ופטריות.

נושא ת"י 1731 לגישור על סדקים עד 2 מ"מ.

נושא תקן תו ירוק

שימושים: לציפוי קירות חיצוניים אנכיים סדוקים ולקירות בעלי סיכוי להיסדקות (עד 2 מ"מ). לגישור על סדקים עד 2 מ"מ. כמו כן הצבע מונע פליטת גז ראדון בממ"דים ומבני בטון. מתאים למשטחי בטון וצמנט חיצוניים, לאחר אשפרה של 28 ימים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 737-2xx

גוון: לבן + מניפת לגעת בצבע+ מניפת SPACES

ברק: מט

מרקם: 20 חולי

כושר כיסוי מחושב*: טבלה מפורטת בהמשך.

דילול: מוכן לשימוש. פירוט מלא תחת סעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש:

ייבוש למגע**: 4 שעות |המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש סופי: 21 יום.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5ºc-35ºc.
החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 20 ק"ג

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו- 2.לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת.
שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים).

	סוגי הסדקים		
שלבי היישום:	סדקים נימיים ומרושתים עד 0.5 מ"מ	סדקים מבניים עד 1 מ"מ	סדקים מבניים עד 2 מ"מ
שכבת יסוד: יסוד קושר לרב גמיש לכל סוגי התשתיות או פריימר לתשתיות W על תשתית חדשה	יש לטפל בסדקים בתשתית בהתאם למפרט הטיפול בסדקים העומד לעיון במוקד המומחים של טמבור, ולאחר מכן ישמו **יסוד קושר לרב גמיש** (737-000) בהתזה או בגלילה, לפי הוראות היצרן, או ישמו פריימר לתשתיות W (738-501) בהתזה או בגלילה, בהתאם להוראות היצרן, ולאחר יבוש צבעו ב**רב גמיש מרקם חולי 20**.		
מילוי גמיש (737-453)	אין צורך	אין צורך	▪ יישמו **מילוי גמיש** על פני הסדק ברוחב 10 מ"מ. ▪ שבצו והחליקו רשת חיזוק (אינטרגלאס) יישמו שכבה שניה לאחר 24 שעות. הקפידו שהרשת לא תבלוט מעל פני השטח.
שכבה עליונה רב גמיש מרקם חולי 20	1 ק"ג /מ"ר מינימום	2.5 ק"ג /מ"ר	2.5 ק"ג /מ"ר

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש עד לקבלת אחידות.
צביעה ברולר: אפשרי לצביעה רק במרקם 10 ו-20! דללו עד 5% מים רק במידת הצורך. **המרקם המתקבל "קליפת תפוז".**
צביעה בהתזה: חלה חובת התזה במרקם 50 ו-90 בלבד! השתמשו באקדח טמבורטקס עם דיזה מתאימה או מכשיר איירלס ייעודי (בוכנתי). דללו עד 5% מים רק במידת הצורך.
המרקם המתקבל בשימוש באיירלס הינו חלק.

דגשים:
- אין ליישם כאשר צפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- מוצר זה אינו יכול למנוע סדקים מבניים מעל 2 מ"מ.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.
במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% -/+. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il