



צבע יסוד על בסיס מים לתשתיות לשימוש פנימי וחיצוני

שימושים: יסוד בעל חספוס עדין המשמש כחומר מקשר בין תשתיות מסוג שלכטה לבנה, טיח שחור, טיח צמנט, לחות גבס, בטון לבין צבע ממשפחת סופרקריל/שלכט צבעוני/טייחים מינרליים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 738-501

גוון: ה-מניפה, RAL, SPACES

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 6-8 מ"ר / ל-1 ליטר (בשכבה אחת).

דילול: עד 25% מי ברז, בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש:

ייבוש למגע: שעה | המתנה ליבוש בין שכבת יסוד לעליון: 2-4 שעות כתלות במזג האוויר

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 5 ליטר | 18 ליטר

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1-2 ולהמתין לייבוש מלא. יש להקפיד על איטום נאות של המבנה לרבות כרכובים עליונים, ספי חלונות ואף מים.

לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (לפני השמה על בטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים לפחות) ביישום מעל טיח לאשפר 10 ימים. לפני יישום הפריימר יש לנתק מהקיר את כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. אין ליישם את הפריימר על תשתיות צבועות ישנות, במקרה של תשתיות צבועות- אקריליות יש להשתמש ביסוד קושר T (737-000). במקרים של סדקים (מעל 0.5 מ"מ), חורים עד 2 מ"מ יש למלא במילוי גמיש טמבור (737-453).

אופן צביעה: בוחשים את הפריימר היטב לפני השימוש ומידי פעם במהלך היישום. יישמו ברולר או במברשת שכבה של פריימר לתשתיות W, מדולל עד 25% במי ברז. המתינו לייבוש כ-2-4 שעות (כתלות במזג האוויר) ולאחר מכן יישמו שלכט טמבור אקרילי/טרנו/טיח מינרלי או צבע אקרילי דוגמת סופרקריל מד ו- מד 45 בהתאם להוראות הדפים הטכניים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורר ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

דגשים:

- אין ליישם כאשר צפוי גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%.
- כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי.
- ניתן להשתמש בפריימר לתשתיות W כיסוד קושר לערבה גם בתשתיות אקריליות בשימוש פנימי בלבד.
- אין ליישם את הפריימר על תשתיות חוץ אקריליות ישנות, במקרה של תשתיות צבועות- אקריליות יש להשתמש ביסוד קושר T (737-000).
- אין להותיר את שכבת הפריימר ללא צבע עליון מעבר ל-24 שעות.



הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון * 6477 * לצורך קבלת הנחיות נוספות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין ליישם בטווח של כ - 72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כמו כן, לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל- 5 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

מיוצר על ידי טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 נתניה, בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. בכל שאלה אנא התקשרו למוקד המומחים של טמבור: *6477 כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il