



שפכטל חוץ המיועד להחלקת קירות חיצוניים עם שפריץ, טקסטורות או תשתית אקרילית ישנה מחוספסת.

שימושים: שפכטל חיצוני אקרילי מוכן לשימוש, מתאים להחלקת שפריץ צמנט מותך ו/או להחלקת תשתית אקרילית ישנה מחוספסת, לפני יישום רב-גמיש בטקסטורות שונות או שליכט טרנו או שליכט אקרילי TM או סופרקריל מ.ד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 983-302

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: כושר הכיסוי משתנה בהתאם לסוג התשתית ויכול לנוע בין 1.5-3 ק"ג למ"ר.

דילול: מוכן לשימוש ואין לדלל! לפני השימוש יש לערבב בערבול מכני

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעותיים | המתנה בין שכבות: 24 שעות | ייבוש סופי: 48 שעות.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

גודל אריזה: 20 ק"ג

הכנת השטח והשפכטל:

גירדו והסירו את השפריץ או הטקסטורה הישנה ליצירת גובה אחיד. יש להוריד חלקי מתכת, ברזל, צנרת ולסתום חורים גסים בבטון. נקו היטב מאבק, שומנים וגריז ע"י שטיפה בסילון מים בלחץ של 120 אטמוספירות והמתינו לייבוש מלא. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן היישום:

פתחו את הקופסה, ערבבו את החומר באמצעות ערבול מכני (ללא הוספת נוזלים!). ישמו את הפרימו עם מלאג' נירוסטה ב 1-2 שכבות על לקבלת מראה חלק (תלוי בחספוס התשתית) עובי שכבה בודדת: עד 3 מ"מ, העובי המצטבר: עד 5-6 מ"מ. יש להמתין 24 שעות בין השכבות.

מערכת צבע מומלצת: מעל הפרימו יש ליישם יסוד קושר לרב גמיש (737-000) לפי הוראות היצרן ומעליו שליכט אקרילי TM /שליכט אקרילי טרנו/ מערכת רב גמיש/ סופרקריל מ.ד.

דגשים:

- לאחר השימוש בפרימו יש להמתין 48 שעות לפני יישום היסוד קושר (בחורף זמן הייבוש עלול להתארך כתלות בטמפרטורה)
- כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
- אין ליישם בגשם
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il