

חומר איטום ביטומני על בסיס מים בתוספת פולימרים

תכונות

יוצר שכבת איטום הומוגנית, חזקה וגמישה.
יכולת גישור טובה על סדקים.
הדבקה מצויינת לבטון.
מתאים להתזה ומריחה.
נוח ליישום.
ייבוש מהיר.



שימושים

איטום משטחי בטון תת-קרקעיים כגון: קירות מסד, קירות מרתף, קירות תומכים, כלונסאות.
איטום רצפות חדרים רטובים ומרפסות.

נתונים טכניים*

קוד מוצר 983420200500 – 5 ק"ג / 983420201800 - 18 ק"ג

משקל סגולי	1.1 ק"ג/ליטר
התארכות	> 255%
תכולת מוצקים	> 56%
כמות לקבלת 1 מ"מ עובי יבש	1.5 ק"ג / מ"ר
גמישות בקור	עד 10°C-
גודל אריזה	5 ק"ג / 18 ק"ג

תצרוכת אופיינית

התצרוכת משתנה לפי מצב וסוג פני השטח ועל פי תנאי הסביבה ודרישות התכנון.

איטום קירות תת-קרקעיים	4-6 ק"ג/מ"ר
איטום חדרים רטובים	2.5-4 ק"ג / מ"ר
איטום מרפסות מרוצפות	4-5 ק"ג / מ"ר
איטום קירות מעטפת לפני חיפוי	1.5 ק"ג / מ"ר

הכנת השטח

יש לנקות את פני השטח מאבק, לכלוך, שמן, דבק וכל חומר זר אחר. יש לשטוף בטון יצוק בתבניות בלחץ מים.
קודם לביצוע היישום יש לתקן חורים בבטון ופגמים בתשתית. חוטי ברזל יש לחתוך לעומק 2 ס"מ מפני השטח ולתקן. התיקון יבוצע בחומרים צמנטיים. יש לבצע רולקות (העגלות) מטיט צמנטי בכל מפגש קיר ורצפה במידה וקיים, לפחות 24 שעות קודם לביצוע היישום.
יש ליישם באמצעות מברשת זפת (חצי קשה) או התזה באמצעות מרסס איירלס, פריימר ביטומני על בסיס מים בהתאם להוראות היישום המפורטות בדף הטכני. זמן המתנה לייבוש הפריימר 2-3 שעות בהתאם לתנאי מזג האוויר.

איטום קירות מסד: יש ליישם בשתי שכבות של 2 ק"ג למ"ר, לקבלת עובי שכבת איטום רצוי. עובי שכבת האיטום המומלצת משתנה כתלות בתנאי הסביבה. יש להמתין כ-12 שעות בין שכבה לשכבה בקיץ, או 24 שעות בחורף. יש להגן על שכבת האיטום בעזרת יריעות מרחביות. הידוק הקרקע יעשה בעזרת מהדק ידני בלבד, עד למרחק 2 מטר מהקיר, לפני החזרת הקרקע ביקורת מסד.

איטום רצפות חדרי רטובים ורצפות מרפסות קונוליות: יש ליישם בשתי שכבות בכמות של עד 2 ק"ג למ"ר שכבה. לבדיקת הצפה יש להמתין כ-72 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר. להגנת האיטום, יש ליישם בד גיאוטקני לפני מילוי הסומסום.

איטום קירות חוץ לפני חיפוי אבן בשיטת ההרכבה היבשה: יש ליישם בשתי שכבות של 2 ק"ג למ"ר שכבה. יש להמתין כ-12 שעות בין השכבה הראשונה לשנייה בקיץ, וכ-24 שעות בחורף, בהתאם למזג האוויר.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- יישום במרתפים יש להתייעץ עם מוקד המומחים או עם יועץ האיטום.
- אין להדביק אריחים על גבי שכבת האיטום.
- יש ליישם את החומר בטמפרטורה שבין 5°C-35°C.
- אין ליישם כאשר צפוי גשם תוך 24 שעות מגמר היישום.
- מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום.
- אין ליישם החומר על בטקל.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבל מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 29.10.2023