פוליגג 450

ציפוי אקרילי משוריין לאיטום והלבנת גגות
בעל תוספת סיבים פולימריים, המחזקים כושר אלסטי
ועמידות מכנית של הציפוי.

קוד מוצר: 983888202000

תכונות:
גוון לבן המחזיר את קרינת השמש.
מכיל סיבים סינטטיים לשריון וחיזוק היריעה.
יוצר יריעת איטום אלסטית חזקה.
עמידות גבוהה בתנאי מזג אוויר.

שימושים:
לאיטום והלבנת הגג.
מתאים ליישום על מגוון רחב של תשתיות: בטון חשוף, יריעות ביטומניות, לוחות אסבסט. קל ליישום גם במשטחי עבודה מורכבים ומפותלים.

נתונים טכניים:

תצרוכת אופיינית	2.5 ק"ג/מ"ר לאיטום. 1 פח פוליגג משמש לאיטום 8 מ"ר.
התארכות	מעל 200% לפי תקן ASTM 412D
אחוז מוצקים במשקל	65%
בדיקת החזר אור	LRV=88
זמן ייבוש	כ- 24 שעות
גוון	לבן
גודל אריזה	20 ק"ג

הכנת הגג: לפני היישום, בדוק שהגג מנוקז היטב ואטום (1.5% שיפוע לפחות), ללא מים עומדים וללא אזורים נמוכים. יש לוודא כי הגג משופע היטב לכיוון הניקוזים. נקה את הגג משומנים, לכלוך וסיד בעזרת מטאטא. לאחר מכן שטוף את הגג בלחץ מים תוך כדי שפשוף עם מטאטא. בועות זפת יש לחתוך ולהסיר. חורים יש למלא בעזרת טיט עם תוסף מרבליט 20% ממשקל הצמנט. סדקים בתשתית יש למלא בעזרת מסטיק פוליאוריתני. יש לבצע רולקות. בזמן היישום, הגג צריך להיות יבש לחלוטין.

אופן השימוש: יש להכין שכבת יסוד המורכבת מ- 1 פוליגג 450 ו- 30% מים ולמרוח את כל שטח הגג בעזרת מגב ואת המעקות בעזרת מברשת שעירה. לאחר ייבוש שכבת היסוד (לפחות כשעתיים כתלות בטמפרטורה), יש ליישם באופן הבא:
מרח שכבת ביניים אחידה של פוליגג 450 ללא דילול, בכמות של 1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש כ-24 שעות. מרח שכבה עליונה ומסיימת של פוליגג 450 ללא דילול בכמויות של 1 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא.
הלבנת הגג: הכן את הגג ומרח את היסוד (כמפורט למעלה) והמתן לייבוש מס' שעות. מרח שכבה מסיימת אחידה של פוליגג 450 ללא דילול בכמויות של 1.5 ק"ג למ"ר והמתן לייבוש מלא, 24 שעות.

דגשים:
- המוצר אינו מתאים לגגות ללא שיפוע בהם עלולים להיווצר מים עומדים.
- אין ליישם פוליגג על בטקל או על פוליאוריתן מוקצף.
- המוצר אינו ניתן להתזה.
- אין ליישם במזג אוויר גשום או כאשר צפויים גשמים בטווח של 72 שעות מגמר הביצוע.
- מוצר זה אינו מיועד לטיפול בסדקים קונסטרוקטיביים, יש לטפל בהם קודם לביצוע העבודה.
- השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום. המוצר כי הוא אכן מיועד למטרות השימוש בו וכי המשטח האמור להאטם ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5ºc-35ºc.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% -/+. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 06.11.2023