



רובה עמידה בפני מים, למילוי מישקים ברוחב 1-8 מ"מ בין אריחי פסיפס, קרמיקה, פורצלן ושיש טבעי

קוד מוצר: 9851XXX

תכונות: מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד ודוחה מים, מונעת היווצרות עובש ופטיות, שומרת על גוון אחיד לאורך זמן, קלה לניקוי, לשימוש פנימי וחיצוני, מתאימה בחימום תת רצפתי, בעלת כושר עמידות מעולה, קיימת במבחר גוונים על פי מניפת הרובה.

שימושים: רובה CE 40, המיוצרת בטכנולוגיה של סיליקה פעילה, מתאימה למילוי מישקים בין אריחי קרמיקה ופורצלן, זכוכית, פסיפס, אבן טבעית ושיש שאינו רגיש לדהיית צבע. האריחים צריכים לעמוד בדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 5566 ו-314. הרובה מכילה נוסחה המונעת עובש ופטיות. הרובה עמידה במים מומלצת לשימוש באזורים רטובים כגון חדרי אמבטיה, מקלחות ומטבחים. הרובה מיועדת לשימוש חוץ ומומלצת למרפסות, חצרות ורצפות מחוממות.

תצורות:

גודל אריח (ס"מ)	רוחב משקים (מ"מ)	כמות (ק"ג/מ"ר)
10/10	3	0.5
30/60	3	0.4
33/33	3	0.3
60/60	3	0.3
80/80	3	0.3

הרכב חומרים: צמנט, אגרגטים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת השטח: יש לנקות את המישקים היטב מכל אבק, לכלוך, שאריות דבק או טיט וכל חומר העלול לגרום לכשל. בחידוש רובה ישנה יש להסירה עד עומק האריח. התחל בדיוס רק לאחר התייבשות הדבק. הקפד לבדוק שהרובה אינה משאירה על משטח האריח סימנים שאינם ניתנים להסרה.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת התערובת: יש לשפוך את הרובה לפי יחס הערבוב המפורט להלן, לתוך כמות מדודה של מים נקיים ולערבב בכלי נקי עד לקבלת מסה אחידה ללא גושים. אין להשתמש בכלי חלוד או מלוכלך. יש להמתין שלושים שניות ולאחר מכן לערבב בשנית דקה נוספת. אין לחדש תערובת שהתייבשה, ואין להוסיף לה מים

יחס ערבוב: 0.6 ליטר ל 2 ק"ג או 1.4 ליטר ל-5 ק"ג

הוראות יישום: יש ליישם בהתאם לת"י 1555 חלק 2 ובהתאם להוראות הדף הטכני. יש לבצע את העבודה בסביבה יבשה, בטמפרטורת אוויר ומשטח בטווח שבין 5°C-25°C.

יש למלא את המישקים ברובה בעזרת מגב גומי קטן בכיוון אלכסוני למרווחים. יש למלא את המישקים לעומקם באופן מלא. להמתין - 20 30 דקות להתקשות החומר (כתלות בספיגות האריחים, ברוחב ועומק המישקים, בטמפרטורת הסביבה והמצע), ולנקות את שאריות הרובה בעזרת ספוג לח מעט. יש להיזהר מהוצאת הרובה מהחריצים בזמן הניקוי או משימוש במטלית רטובה שעלולה לגרום לשינוי גוון עקב שפשוף טיט או דבק לתוך הרובה. בתום 24 שעות ממועד היישום, יש לשטוף את הרובה במים נקיים (ללא חומרי ניקוי) והרטבה זו תסייע בהתגבשות משטח מינרלי אחיד. ניתן לדרוך על האריחים לאחר 6 שעות בלבד מביצוע היישום. ניתן לחשוף את הרובה למים נקיים כעבור 24 שעות. במהלך חמשת הימים הראשונים לאחר היישום, יש להשתמש אך ורק במים נקיים ללא חומרי ניקוי. הרובה מקבלת את מלוא תכונותיה ההידרופוביות בתום 7 ימים ממועד היישום. הגוון הסופי מתקבל רק לאחר גמר הייבוש. תפרי התפשטות בית אריחים וכן ממשקים בין קירות לרצפות ומסביב לכלים סניטריים, יש למלא בסיליקון.

דגשים: כמות מים שגויה או תנאי ייבוש בלתי הולמים עלולים לגרום לשינויים בגוון הרובה או להחלשתה/סידוק. לפני ביצוע הרובה, יש לוודא שחרור הלחות מתוך תשתית הריצוף (חול או שומשום). יישום הרובה יתבצע רק אחרי ייבוש מלא של דבק האריחים, ולא פחות מ-72 שעות, כתלות ברוחב הפוגה ותנאי מזג האוויר. הגוון עלול להיות בסטייה מזה המופיע במדבקה שבאריזה עקב תהליך ההדפסה. בשימוש של רובה מאריזות שונות עלול להיות שינוי קל בגוון, לכן יש להשתמש באותה מנת ייצור באותו חלל. במשטחים חיצוניים יש לוודא שהתשתית יבשה לחלוטין ובכל מקרה אין ליישם רובה כאשר צפויים גשמים בטווח של 7 ימים מגמר הביצוע. ביישום על אבנים טבעיות ושיש, הרגישים להכתמה, יש לבצע בדיקה מוקדמת של התאמה. הרובה אינה מומלצת ליישום באזורים בעלי כימיקלים, כדוגמת מוסכים, מפעלים ובתי מלאכה, אין להשתמש בתכשירי ניקוי המכילים צבעים חיים.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambur.co.il

תאריך עידכון: 12.03.2025