



לכה שקופה להגנה על העץ ולמראה דקורטיבי. על בסיס ממש. בגימור מבריק.

תכונות: מותאמת במיוחד לתנאי האקלים בארץ. בעלת עמידות חוץ גבוהה ועמידות בפני לחות. מכילה חומר פעיל נגד היווצרות עובש וקלה ליישום. הלכה בעלת שקיפות מיוחדת השומרות על המראה של העץ ומוסיפות לו ברק וגוון מרהיב.

שימושים: לכה להגנה על העץ ושיפור מראהו. מומלצת לצביעת משטחי עץ כגון: פרגולות, רהיטי גן, ארגזי רוח, גדרות עץ, דלתות, משקופים ועוד. הלכה מתאימה לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 100-485

גוון: שקוף.

ברק: מבריק (ורנית 100)

כושר כיסוי מחושב*: 15 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה עם טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

ניקוי: טרפנטין מינרלי טמבור ולאחר מכן מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : 4 שעות | ייבוש קשה : 24 שעות | המתנה בין שכבות: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
0.25 ליטר	1440
0.75 ליטר	576
2.5 ליטר	160

הכנת המשטח ומערכת הצבע:

עץ חדש בלתי צבוע:

נקו את המשטח מאבק, לכלוך וכתמי שמן. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את האבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה ורנית לעץ (עד לקבלת גימור משי). המתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 0 או 360, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת. הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

עץ ישן מצופה לכה:

הסירו מהעץ כל ציפוי מתקלף או שרידים שלו וכן לכלוך ואבק. ודאו שהמשטח יבש. לטשו את העץ בנייר לטש 0 או 360 והסירו את אבק הליטוש. צבעו שכבה ראשונה ורנית לעץ (עד לקבלת גימור מבריק). המתינו לייבוש מלא. לטשו פעם נוספת בנייר לטש 0 או 360, סלקו את האבק וצבעו שכבה נוספת. הקפידו על ייבוש מלא בין השכבות.

אופן צביעה: הצבע מוכן לשימוש. במידת הצורך דללו ורנית שקופה מבריק לעץ 100 ב 10%-5% טרפנטין מינרלי טמבור. בחשו היטב את הצבע בחישה עד לתחתית האריזה לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת: צבעו לאורך סיבי העץ.

צביעה בספוג: יש ליישם יותר שכבות על מנת להעניק לעץ את ההגנה הדרושה. צבעו מספר שכבות עד לקבלת ברק מבריק.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה בממש מיד עם גמר העבודה. שפכו שכבה דקה של ממש על הצבע שנותר וסגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

אזהרות והוראות בטיחות: יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווית המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות לפני או אחרי היישום ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל 10°C והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. צבעים סינטטיים נוטים עם הזמן לשנות את הגוון. יש לעגן מוצר זה בזירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.