



מסיר צבע לריכוך ולהסרת צבעים ממתכות.
לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים: לריכוך ולהסרת צבעים קשים ממתכות. משמש כהכנה לפני צביעה ולהסרת שכבות צבע ישנות.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 688-001

כושר כיסוי מחושב*: 2.5-4 מ"ר / ליטר

דילול: החומר מוכן לשימוש

ניקוי: מים וסבון

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
750 מ"ל	646
4.5 ליטר	100

אופן היישום לכל סוגי התשתיות: מרחו שכבה נדיבה ואחידה של מצ"ט (מסיר צבע טמבור) על גבי הצבע אותו רוצים להסיר. המתינו 10-20 דקות עד שהצבע יתרכך. הסירו את הצבע הרך מהתשתית באמצעות מרית (שפכטל). במידה ונשארה שכבת צבע שלא התרככה, חזרו על הפעולה פעם נוספת. לאחר הסרה מלאה של הצבע שטפו את המשטח במים וסבון והמתינו 24 שעות לייבוש. לאחר הייבוש החליקו את המשטח בנייר לטש כהכנה לצביעה מחודשת.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה בטרפנטין מיד עם גמר העבודה מים וסבון. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: דליק מאד. מזיק בשאיפה, בליעה ובמגע עם העור. רעיל.

השתמש בביגוד מגן, כפפות מגן, משקי מגן או מגן פנים מתאימים. במקרה של אוורור בלתי מספיק השתמש במכשיר מתאים להגנה על דרכי הנשימה. ישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MS DS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים.

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי היישום ו/או כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של מתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25°C ו-65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.