



שמן המיועד לשימון ואיטום פריטי עץ. בגימור מט. לשימוש פנימי וחיצוני.

**תכונות:** השמן חודר לעץ ממלא את החללים, מעניק לו גמישות, מונע את התייבשותו ומשפר את ההתחברות של מערכת הצבע העליונה המיושמת על פריטי העץ

**שימושים:** לשימון ולאיטום פריטים מעץ כהכנה למערכת צבע עליון סינתטי. מערכות צבע המיושמות על מוצר זה חזקות ויציבות יותר. לשימוש פנימי וחיצוני.

### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 119-010

**גוון:** שקוף - צהבהב בהיר

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב\*:** 10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

**דילול:** בזמן הצביעה, עם טרפנטין מינרלי טמבור בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

**ניקוי:** טרפנטין מינרלי טמבור

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*: 6 שעות | המתנה בין שכבת השמן והשכבה העליונה: 12 שעות | ייבוש סופי: 24 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100
18 ליטר	27

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

#### צביעת עץ:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי העץ נקי ויבש, חופשי מזיהום ומחומרים אחרים. דללו את שמן איטום לעץ ב 50%-30% טרפנטין מינרלי טמבור ובחשו היטב. מרחו שכבה אחת ואפשרו לה להתייבש 24 שעות לפחות. לאחר הייבוש לטשו קלות והמשיכו בצביעת המערכת העליונה שבחרתם.

#### אופן צביעה:

צביעה במברשת: דללו ב- 50%-30% ובחשו היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה..

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה בטרפנטין מינרלי טמבורמיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר.

**אזהרות והוראות בטיחות:** יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים.

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות לפני או אחרי היישום ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\* ב- 25°C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: \*6477.