



שפכטל למילוי ולהחלקה של תשתיות עץ וקירות.
על בסיס מים לשימוש פנימי.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 760-001

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: להחלקה: 800 גר' / מ"ר (בשתי שכבות)

דילול: החומר מוכן לשימוש

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

מילוי חורים: שעתיים | **החלקה:** 2-4 שעות | **ייבוש סופי:** 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

| גודל אריזה | כמות למשטח |
|------------|------------|
| 0.5 ליטר | 900 |
| 1 ליטר | 576 |
| 2.5 ליטר | 160 |
| 5 ליטר | 80 |
| 18 ליטר | 27 |

תשתיות: מתאים למשטחי עץ, קירות, טיח, בטון, וגבס פנימיים

הכנת השטח ומערכת הצבע: נקו את המשטח המיועד לצביעה מאבק, שומן, לכלוך וכל חומר זר אחר. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י 1920 חלק 1 ו-2.

שטחים פנימיים מסוידים:

קלפו חלקים רופפים, מרחו שכבת **בונדרול סופר** ויישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית (שפכטל).

קירות צבועים בצבע אקרילי:

קלפו חלקים רופפים, מרחו שכבת **בונדרול סופר** במקומות המתוקנים ויישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית (שפכטל).

עץ: יישמו שכבת **שמן איטום לעץ** מתוצרת טמבור, והמתינו לייבוש מלא כמפורט בדף הטכני של המוצר. יישמו 1-2 שכבות **מרק שפכטל 2000** בעזרת מרית (שפכטל). המתינו לייבוש מלא ושייפו מעט את השטח בין שכבה לשכבה, ולאחר מריחת השכבה העליונה. נקו היטב את אבק השיוף לפני הצביעה.

אופן צביעה: החומר מוכן לשימוש. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן היישום. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין ליישם כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° C ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.