



סדרת צבעים מעולה לצביעה ישירה על מתכת, מתכת חלודה ומתכת מגולוונת, באפקט חלק-משי. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות: צבע חד רכיבי, רב עובי שהינו יסוד ועליון בו זמנית, מתאים לצביעה על מתכת מגולוונת, מתכת ברזלית אלומיניום ועץ. בעל עמידות אנטיקורוזיבית ועמידות חיזורית טובה. צבע בעל ייבוש מהיר המעניק הגנה למתכת מפני היווצרות חלודה. מתאים במיוחד לאקלים הישראלי ובעל עמידות חיזורית טובה. ללא עופרת וכרומטיים.

שימושים: לצביעה ישירה על מתכות, לרבות חלודה או מתכת מגולוונת ללא צורך בצבע יסוד, לצביעת אלמנטים שונים ממתכת (גדרות, סורגים, מעקות, מרזבים, עמודי תאורה, קונסטרוקציות למיניהן ועוד). המוצר מתאים גם לצביעה מעל עץ. לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 654-1XX

גוון: גוונים מוכנים (ניתן לערבב בין גוונים בעלי אפקט זהה) ו-4 בסיסים חלק-משי בטמבורמיקס לקבלת גווני מניפת לגבעת בצבע וגווי מניפת RAL

גימור: חלק-משי

כושר כיסוי מחושב*: 8-10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: להברשה ולהתזה: מדלל 04-1 או מדלל המרטון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : 30 דקות | המתנה בין שכבות: שעה- שעתיים | ייבוש קשה : 24 שעות. קשיות מקסימלית מתקבלת לאחר שבוע.

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100
0.75 ליטר	576
0.25 ליטר	1440

הכנת השטח ומערכת הצבע: גוונים כהים רגישים יותר לדהייה בחשיפה לקרינה ישירה של שמש, ולפיכך מומלץ לחדש הצבע מעת לעת. מתכות ברזליות לא צבועות, פלסטיק, פורמייקה:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה רופפת, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. נקו מאבק וצבעו 2 שכבות מלאות של צבע המרטון. יש להקפיד על הכנת שטח ויישום שתי שכבות בעיקר בנקודות חיבור, ריתוך, אזורים אנכיים וכיו"ב. במידה ויש חלודה קשה שחדרה לעומק, יש להשתמש בממיר החלודה של טמבור. לא מתאים למגע עם אטמי גומי (למשל צביעת משקופים לדלתות עם אטמי גומי).

בצביעת פלסטיק יש לבצע בדיקת אדהזיה (התחברות), המוצר אינו מתאים לפלסטיק מסוג פוליאטילן ופוליפרופילן

מתכות ברזליות צבועות:

ברזל מגולוון ואלומיניום:

בצעו הסרה מקסימלית של התחמוצות. חספסו את פני השטח היטב באופן מכני (באמצעות מכונה חשמלית), והקפידו לנקות משומנים וחומרים זרים אחרים. צבעו 2 שכבות מלאות של צבע המרטון.

לא מתאים למגע עם אטמי גומי (למשל צביעת משקופים לדלתות עם אטמי גומי).

אופן צביעה: צבעו כך שלא יישארו אזורים חשופים שיאפשרו חדירת לחות. חובה לשמור על עובי פילם יבש של 120-90 מיקרון. מספר השכבות הדרושות על מנת להגיע לעובי זה תלוי באופן היישום כיסוי בשכבה עבה הנו הכרחי, אולם באם השכבה המיושמת תהיה עבה מדי, ייתכנו נזילות. מומלץ ליישם מספר שכבות דקות, בייחוד באזורים אנכיים מורכבים. יש לוודא כיסוי מלא של פינות וקצוות בכדי לקבל הגנה מושלמת.

צביעה במברשת / רולר: לכיסוי אזורים קטנים. במידת הצורך דללו עד 5% **מדלל 1-04** או מדלל המרטון. השתמשו במברשת רחבה ככל האפשר וכסו את השטח במהירות האפשרית. בכדי להקל על ההברשה טבלו את המברשת בכלי עם **מדלל 1-04** או מדלל המרטון על מנת להמיס שאריות צבע שהתייבשו על המברשת.

צביעה בהתזה רגילה: לכיסוי אזורים גדולים. דללו את הצבע עד 20% **במדלל 1-04** (**מדלל ניטרו וממס אסורים לשימוש בצבע זה**) והתיזו בלחץ 2-3 אטמוספירות, בהתזה רחבה ככל האפשר. צבעו 3-4 שכבות דקות. המתינו מינימום 15 דקות בין שכבה לשכבה. על השכבה האחרונה להיות עבה דיה על מנת שיתקבל מראה חלק, תוך הימנעות מנזילות

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה **במדלל המרטון** או **מדלל 1-04** מיד עם גמר העבודה. הקפידו לנקות את כלי העבודה היטב במעבר לסוג צבע אחר. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר. מתחת ל 30 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: אזהרות בטיחות : דליק. מזיק בשאיפה ובמגע עם העור. מגרה את העור. מזיק: עלול לגרום נזק לריאות בבליעה. הוראות בטיחות: הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף את האדים/התרסיס. השתמש בביגוד מגן מתאים ובכפפות מגן מתאימות. במקרה של בליעה, פנה מייד ליעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. מיועד לשימוש באזור מאוורר היטב בלבד. פנה חומר זה ואריזתו לאתר מורשה לטיפול בפסולת מסוכנת. יש להשתמש בכפפות, משקפי מגן ומסיכת פנים/ חצי פנים מסוג ABEK P3. יישום ושימוש במוצר יש לעשות בהתאם לתקנות הבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה בישראל. יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות בגיליון הבטיחות (MSDS), אותו ניתן לקבל במחלקת הבטיחות של טמבור. טלפון: 04-9877483 וכן על גבי תווי המוצר. הרחק מאש וניצוצות. לא למאכל. יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה.

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב- 72 השעות הקרובות ו/או כאשר הטמפרטורה מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. בצביעת תשתיות של עץ ומתכת, יש לוודא שהתשתית הנצבעת יבשה לחלוטין. אינו מתאים במגע עם גומי ו PVC. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר.

הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - קו ייעוץ של טמבור: 6477. יש לעגן מוצר זה בזיהרות במהלך ההובלה

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: 6477*.