

טיח צמנטי מיישר למרחבים מוגנים ויישור קירות פנים וחץ. לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
נוח ליישום.
שכבת טיח פנים עד עובי של 25 מ"מ.

VOC
FREEחוזק שליפה
גבוהנוח
ליישוםחוזק מכני
גבוה

שימושים

טיח על בסיס צמנט ליישור ותקרות במרחבים מוגנים לפי דרישת ת"י 5075.
משמש גם כשכבת יסוד ושכבת מגן לטיח תרמי 986.
לשימוש במרחבים מוגנים ולקירות פנים וחץ.

תקנים

נושא ת"י 1920.
מתאים לדרישות ת"י 5075 למרחבים מוגנים.



קוד מוצר 670107202500

נתונים טכניים*

1.7 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.7 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-2.5 מגפ"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 יום
גדול מ-5.0 מגפ"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 יום
גדול מ-0.5 מגפ"ס	חוזק שליפה לאחר 28 יום
$W^{24} \leq 0.5 \text{Kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	מקדם ספיגה נימית
קטן מ-0.5 מ"מ למטר	הצטמקות חופשית
ללא סדקים	הצטמקות מרוסנת
כשעתיים	משך השמישות לעבודה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
אפור	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

הכנת שטח

המתנינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.

יש לוודא שהשטחים המיועדים לטיח ישרים ומתאימים למתכנן. הסירו שכבות חלשות, בליטות, לכלוך וגופים זרים, וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל ביישום. קצצו חוטי קשירה, הגנו על זיון הנראה לעין במישור היקר מפני שיתוך (קורוזיה), וסלחו חורים. 24 שעות לפני תחילת העבודה, שטפו את הרקע ביסודיות משמן, גריז, אבק, מלחים ומי צמנט.

הכנת התערובת

שפכו כ-4.5-4 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתנינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

מרחו באמצעות כף טייחים ומרית (מאלג') שכבה דקה של טיח בעובי 5 מ"מ עד לכיסוי השטח, תוך הידוק החומר לקיר. מרחו מיד בעזרת כף טייחים כמויות נוספות, עד לקבלת העובי הרצוי. ישרו בעזרת סרגל ומרית מתכת עד לקבלת מישוריות אחידה.

אם שכבת הטיח היא בעובי של 7-25 מ"מ, חובה להטביע רשת אינטרגלאס בגודל עין 2.8*2.8 ב-2 מ"מ אחרונים באמצעות שכבת שליכת בגרים פנים/חוץ 588, לפי דרישות ת"י 5075.

המתנינו 24 שעות לייבוש.

להסבר מקיף על המערכת, ראה מפרט למערכות ציפויים בממ"דים.

אשפרה: כשלושה ימים לאחר היישום יש להרטיב את הטיח במים זורמים שלוש פעמים ביום, במשך שלושה ימים. ייבוש סופי של הטיח: 28 יום.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן בארזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:

www.tambour.co.il

תאריך עדכון: 26.4.21

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.