



דבק על בסיס צמנטי לשימוש פנימי וחיצוני.  
להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן על קירות ורצפות בטון  
הדבקה בעובי 5-10 מ"מ

קוד מוצר: 917510202500

**תכונות:**

בעל תו תקן ישראלי 4004, בעל תו ירוק, מתאים לדרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף.  
דבק מסוג C 2T ליישום פנימי וחיצוני  
מוכן ליישום בתוספת מים בלבד  
קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר  
חוזק כפיפה ולחיצה גבוה ביותר  
מתאים לאריחים בעלי ספיגות נמוכה עד 5%  
חוזק הדבקה גבוה במיוחד

**שימושים:** להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן על רצפות וקירות על תשתית בטון, בלוק בטון, וטיח.

**נתונים טכניים:**

משקל מרחבי - אבקה	1.50 ק"ג / ליטר
זמן עבודה שימושי בכלי	3 שעות
משך הזמן החופשי	עד 30 דקות
החלקה	אין
חוזק הידבקות לאחר 28 יום בתנאי מעבדה	גדול מ- 1.0 מגפ"ס
לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה	גדול מ- 1.0 מגפ"ס
+ 21 יום טבילה במים	
טווח הטמפרטורה המותרת ליישום	5°C - 35°C

**הכנת השטח:** יש להקפיד על 28 יום מסיום יציקת הבטון.

יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.  
הדבקה בקירות - התשתית להדבקה צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן, גריז צבע, מי צמנט, אבק, מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע בהדבקה. חוזק הדבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות התקן הישראלי 1555 חלק 1, יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטים.

הדבקה ברצפות - ניתן ליישם על תשתית בטון, חוזק ההדבקות במתיחה של התשתית יהיה בהתאם לדרישות תקן 1555 חלק 3. התשתית להדבקה צריכה להיות נקיה ויבשה מכל עקבות שמן, גריז צבע, מי צמנט, אבק, מלחים או כל גורם אחר שעלול לפגוע בהדבקה.

**אופן השימוש:** יש ליישם בהתאם להוראות ת"י 1555 חלק 2.

תחילה שופכים כ-7-6 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, לאחר מכן שופכים את מלוא תכולת השק באופן הדרגתי, ומערבלים במשך כ-3 דקות בערבול מכני, עד לקבלת עיסה אחידה. ממתינים כ-30 שניות, ומערבלים שנית במשך כ-30 שניות עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים.

יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק, בעזרת הצד החלק של המרית (מאלג) בעובי 2-3 מ"מ.  
על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה, שתסורק באמצעות הצד המשונן של המרית. הסריקה תיעשה בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח. עובי ההדבקה לאחר הידוק עד 10 מ"מ.  
חובה למרוח בדבק גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת.



מצמידים את גב האריח לשכבת הדבק הטרי, ומהדקים תוך סיבוב האריח שמאלה וימינה, או באמצעות פטיש גומי. מומלץ להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש. בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים בהתאם לתקנים הרלבנטיים. לאחר כשבוע (כתלות במזג האוויר), יש למלא את המישקים ברובה תוצרת טמבור.

**בדיקות כיסוי הדבק:** במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש לדגום אריח אחד לכל 10 מ"ר על ידי הוצאתו ובדיקת מידת ההידבקות ומידת כיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- 85% משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות הנ"ל הן לביצוע הערכת מצב היישום בלבד. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

**דגשים:**

- יש להיעזר בשומרי מרחק (ספייסרים).
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, כדי שלא ייווצר קרום על פניו לפני הנחת האריח. הדבק טוב להדבקה כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת בעדינות על פניו. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש.
- בהדבקת אריח כהה בשטחי חוץ יש להיוועץ עם מחלקת הדרכה.
- אין ליישם על אריחי קרמיקה בספיגות גבוהה מ 7% ולגביהם יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה בטמבור.
- אין להדביק אבנים 1/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר הדבקת האריחים, אין לשטוף אותם במים או לחשוף אותם לגשם לפחות 48 שעות מגמר ההדבקה.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או כאשר יורד גשם.
- בהדבקות על רצפת בטון או אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 24 שעות, ולהכניס ריהוט רק לאחר 14 ימים.
- במגע עם מוצרי גבס, או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם מחלקת ההדרכה בטמבור
- התצרוכת עלולה להשתנות כתלות בסוג התשתית וטיבה ואופן היישום
- יש לבצע את העבודה בהתאם להוראות התקנים הרלבנטיים, כפי שמשתנים מעת לעת
- יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.

החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**אזהרות והוראות בטיחות:** לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד לעיון בטלפון 04-6753633

**הערות כלליות:** אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)