



אפקט דקורטיבי מטאלי עדין במראה דיונה חולית לקירות פנים.  
 פרלטו - מראה פנינתי אטום למחצה,  
 אורו - מראה מזהב אטום,  
 נטורל - מראה אטום מט בגווני מדבר.  
 ספארי פנינה לבן-מראה לבן ו 4 גוונים לבנים בהירים.

**תכונות:** אפקט מוכן לשימוש על בסיס מים לקירות פנים. ידידותי לסביבה ולמשתמש.

**שימושים:** אפקט במראה של איי דיונות ליישום מהיר וקל על קירות פנים הצבועים בצבע אקרילי

### נתונים טכניים:

#### קוד מוצר:

ספארי פרלטו- 739-406

ספארי אורו- 739-407

ספארי נטורל- 739-403

ספארי פנינה לבן- 739-435

#### גוון:

ספארי פרלטו- פנינה כסופה + 15 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצרים. בסיס SP  
 ספארי אורו- מזהב + 6 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצרים. בסיס SO  
 ספארי נטורל- בסיס לגיוון במיקס: לוח גוונים פסטל מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצרים. בסיס SW  
 ספארי פנינה לבן- לבן ו 4 גוונים מהקולקציה המופיעה בקטלוג המוצרים. בסיס WSP

#### ברק:

ספארי פרלטו- משי

ספארי אורו- משי

ספארי נטורל- מט-משי

ספארי פנינה לבן - משי

**כושר כיסוי מחושב\*:** 4-6 מ"ר/ק"ג

**דילול:** הצבע מוכן לשימוש

**ניקוי כלים:** מים

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\*: 2 שעות | ייבוש סופי: 24 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ק"ג	160 יח'

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** נקו את הקיר מצבע רופף ומתקלף ומשאריות לכלוך ואבק וצבעו ביסוד קוורץ בגוון קרוב לגוון ספארי הנבחר. אם התשתית היא סיד רופף ומתנגב, יש לצבוע ובנדרול סופר לפני יסוד קוורץ. יש לוודא כי תשתית הקיר תואמת לת"י 1920 חלק 1-1.2.

### אופן צביעה:

#### לקבלת מראה איי דיונות על רקע חלק:

בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. טבלו מברשת (ברוחב 4"-3") באריזת הצבע. מומלץ לבצע דוגמא של כחצי מ"ר ולהחליט על צפיפות החול. מרחו כמות קטנה של צבע על הקיר בתנועות אלכסוניות רחבות בהתאם לפיזור תצורת החול המבוקשת. לאחר קבלת כיסוי על מקטע, המשיכו ל"שחק" ביד חופשית עם הצבע שעל הקיר ולמרוח שוב ושוב עד לקבלת איים של עקסטורה דמוית דיונה לצד אזורים חלקים של צבע ('הרים וקרוחות'). מומלץ לעבוד בכל פעם על קטע של כ- 0.5 מ"ר אלכסוני ולהקפיד

על כיסוי מלא. מומלץ להתרחק מהקיר מדי פעם במהלך העבודה כדי לבחון את התמונה כולה. אם ברצונכם בצפיפות חומר גבוהה יותר, המשיכו להעמיס את המברשת ולצבוע. ניתן לעבוד עם המברשת ללא טבילה בצבע, ולטשטש את תנועות המברשת על הקיר בהתאם לפיזור החול המבוקש. שימו לב לאזורים בהם העמסתם כמות גדולה של צבע, אם ישנה נטייה לנזילות, יש להמשיך ולשטח את הצבע. עברו ברפרוף עם מברשת יבשה, בכיוון אחד, לטשטוש סימני ההברשה.

#### הערות:

אין לזרז את הייבוש בעזרת מאוורר או מפיץ חום. למניעת פיצוצים וסדקים. גוון והמראה הסופי המתקבל מושפע מהתאורה הישירה שעל הקיר ומהשתקפות האור על הקיר. מומלץ לבצע דוגמה של מקטע בגודל 1 מ"ר אישור המראה המתקבל וכניסיון ליישום.

אם בעתיד ברצונכם לחזור למראה חלק, ניתן ליישם מעל האפקט מגיק בונד סופר, מעליו בונדרול, ומעליו סופרקריל בגוון הנבחר,

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או הטמפרטורה היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\* ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: \*6477.