



סיד סינתטי לכיסוי מקסימלי בצביעת קירות פנימיים ותקרות בבנייה חדשה.
נושא תו תקן ישראלי 1637. תו ירוק.

תכונות: בעל כושר כיסוי מצוין, ללא עופרת וכרומטים. לא רחיץ. בעל ת"י 1637 ותו ירוק.

שימושים: לצביעת קירות, תקרות, משטחי בטון וטיח פנימיים בבנייה חדשה

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 731-615

גוון: לבן

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 8-9 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) בהתאם לסוג התשתית

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש: מגע 1 שעה המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש סופי: 24 שעות

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
16 ליטר	36
18 ליטר	36

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים לא צבועים:

שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקו מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X. בצביעה על שליכטה חדשה צבעו שכבה אחת של יד ראשונה, בהתאם לטיב המשטח. צבעו 2-3 שכבות גמר סיד סופר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים מסוידים:

הסירו שכבות סיד ישן, רופף ומתקלף. שייפו את פני השטח בנייר לטש להסרת גרגירים ולקבלת משטח חלק ונקו מאבק. מלאו חורים עם קלסימו X וצבעו 2 שכבות גמר סיד סופר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות גבס:

נקו את התשתית טרם היישום מאבק ולכלוך. בלוחות גבס בצעו חיבורים מתאימים באמצעות מגיק בונד סופר.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. אין לגוון על מוצר זה.

צביעה ברולר/מברשת: דללו 15%-20% מים בשכבה ראשונה 10%-15% בשכבה שניה.

צביעה בהתזה: דללו עד 30%.

ניקוי כלים: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר.

אחסון ופגות תוקף: אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-30 מעלות ומעל 5 מעלות. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כאשר הוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, מכיל 1.2 בנזיאזותיאזול - $(H_2)3$, עלול לאורר תגובה אלרגית.

גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל על פי דרישה ממוקד המומחים של טמבור

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-10 מעלות או מעל 35 מעלות והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי בסוג התשתית וטיבה. פני השטח, קיומו של יסוד, אופן הצביעה, מזג האוויר, מומחיות הצובע ועוד. מקובל להניח שכושר הכיסוי המעשי בתשתית שאינה אופטימלית יעמוד על כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי של הצבע.
** ב- $25^{\circ}C$ - 65% לחות יחסית.
ת"י 1637, תו ירוק.

מיוצר על ידי טמבור בע"מ ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד. 8488, בעלת מערכת משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.