



צבע יסוד רב שימושי בעל התחברות מעולה לכלל סוגי תשתיות המתכת. בגימור מט.

נתכונות: מצטיין בהתחברות לתשתיות שונות, מצטיין כיסוד על מתכות, בעל ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרומטים.

שימושים: משמש להתחברות לתשתיות שונות, כגון: ברזל, פח מגולוון, אלומיניום, פורמייקה, פלסטיק ובטון. מעל צבע היסוד יש לצבוע בצבע עליון, כגון: פוליאור, סופרלק פלוס והמרטון, בהתאם לסוג המשטח ולגימור הרצוי. המוצר מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 350-350

גוון: לבן

גימור: מט

כושר כיסוי מחושב: 10 מ"ר/ליטר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה עם מדלל המרטון מתוצרת טמבור או מדלל 1-04 בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעה | ייבוש סופי: 24 שעות

גודל אריזה: 0.25 ליטר | 0.75 ליטר | 2.5 ליטר

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C.

החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הכנת השטח ומערכת הצבע:

כל סוגי המתכות:

לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה, קשקשי מתכת וכל חומר זר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש מותקן על גבי מכונה חשמלית (160/180) עד לקבלת מתכת ברזלית נקייה, ולאחר מכן שטפו בעזרת המדלל המשמש לצביעה (מדלל המרטון, מדלל 1-04 או מדלל 1-32). במקרים בהם לא ניתן להסיר חלודה באמצעים מכניים כמצוין לעיל, ניתן לנטרל את החלודה באמצעות ממיר חלודה טמבור. לאחריו צבעו 2 שכבות יסוד רב שימושי על בסיס ממש והמתינו לייבוש מלא. יש להקפיד על הסרה מלאה של החלודה והגעה לתשתית ברזלית נקייה.

ברזל מגולוון ואלומיניום: בצעו הסרה מקסימלית של התחמוצות. חספסו את פני השטח היטב ע"י נייר לטש מותקן על גבי מכונה חשמלית (160/180) והקפידו לנקות מאבק חלודה ולכלוך. שומנים הסירו בעזרת מדלל כאמור לעיל. צבעו שכבה אחת יסוד רב שימושי והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות בדף הטכני של המוצר. במידה ומדובר במתכת צבועה או מתכת מגולוונת, יש לשייף היטב את פני השטח באמצעות נייר לטש מותקן על מכונה חשמלית, ולהסיר את השכבה העליונה של פני הצבע הקיים וכן להוריד את ברק הגיליון לעמימות מלאה. לאחר השיוף לנגב היטב באמצעות בד ספוג במדלל 1-32 להסרת אבק השיוף.

פורמייקה: לפני תחילת הצביעה וודאו כי השטח הנצבע נקי ויבש. שייפו קלות בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית (160/180) ונקו היטב את השטח הנצבע. צבעו שכבת יסוד רב שימושי והמתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות בדף הטכני.

פלסטיק: היישום תלוי בסוג הפלסטיק ואיכותו. מומלץ לנסות בפינה נסתרת. שייפו היטב בנייר לטש, נקו את המשטח וצבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי. המתינו לייבוש מלא. המשיכו בצביעת מערכת הצבע העליונה שבחרתם בהתאם להנחיות המתאימות. **הערה:** מעל צבע היסוד יש לצבוע בצבע עליון, כגון: פוליאור, סופרלק, המרטון, בהתאם לסוג המשטח ולגימור הרצוי.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה במברשת / רולר: דללו עד 10% מדלל המרטון מתוצרת טמבור או מדלל 1-04.

צביעה בהתזה רגילה: דללו עד 15% מדלל 1-32.

צביעה בהתזת איירלס: דללו עד 7% מדלל 1-32.

דגשים: אין ליישם בטווח של כ-72 שעות לפני ו/או אחרי גשם ו/או כאשר התשתית לחה. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכוסר הכיסוי המחושב. זמן ייבוש: ב 25°C וב 65% לחות יחסית.

הערות כלליות:

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 10.2023