



צבע אקרילי איכותי במראה יוקרתי על בסיס מים בגימור משי. בעל עמידות גבוהה בקרצוף וברחיצות. לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן ישראלי 1945 ובעל תו ירוק.

תכונות: מראה יוקרתי, קל לרחיצה ולניקוי, ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרומטים, בעל מראה קטיפתי וגימור בברק משי. נושא ת"י 1945 ובעל תוד ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיה, לוחות גבס, לוחות צמנט, בטון ועץ.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 801-713 לבן, 802-713 בסיס P.

גוון: לבן וגווני פסטל ממניפת "לגעת בצבע".

גימור: משי

כושר כיסוי מחושב*: 13-14 מ"ר / ליטר עבור לבן וגווני פסטל (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע: שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש לניקוי ורחיצת הקיר: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים ממועד הייצור בכפוף לתנאי אחסון מומלצים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
15 ליטר	36
5 ליטר	48
1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

קירות פנימיים חדשים (שליכטה לבנה): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד+ ועליו בונדרול סופר בשכבה דקה. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי: הסירו כל צבע רופף ומתקלף בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת קליסימו X או מג'יק בונד+ וצבעו מעל התיקונים שכבת בונדרול סופר בשכבה דקה. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע סיד: הסירו כל צבע סיד רופף, מתקלף או שכבות עבות מדי בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת קליסימו X או מג'יק בונד+, שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק וצבעו את כל הקיר בשכבת בונדרול סופר בשכבה דקה. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

לוחות גבס פנימיים: ניתן לצבוע ישירות מעל ע"פ הוראות "אופן היישום". במידה ויש לבצע תיקונים, יש ליישם מג'יק בונד+ על הקיר כולו ומעליו יש ליישם בונדרול סופר בשכבה דקה.

טיח גבס: הסירו חלקים רופפים, נקו היטב מאבק ויישמו שכבה דקה של **בונדרול סופר**.

משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (בטון חודש ומעלה, טיח - 10 ימים לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי **טמבור**. המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם להכנת השטח בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור 6477*. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית (חיצוני) קיימת: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות וכן להסיר כל צבע רופף. יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור 6477* וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי **טמבור**, המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

הערה: בקירות חיצוניים אין ליישם על משטחים אופקיים

נגרות בניין ודלתות עץ: צבעו שכבה אחת **שמן איטום לעץ** מדולל ב- 50%-40% **טרפנטין מינרלי**. מרחו 2 שכבות **דבק שפכטל 2000** (לשימוש פנימי) או **מרק P.V.A**. המתינו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**. המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה. לטשו את השטח ונקו מאבק.

עץ בלתי צבוע: הכינו את משטחי העץ באמצעות החלקה בנייר לטש. מלאו חורים וחריצים **במרק P.V.A**. המתינו לייבוש ולטשו לקבלת משטח חלק. צבעו 1-2 שכבות **יסוד סינתטי לעץ**. המתינו 24 שעות בין שכבה לשכבה, שייפו קלות בין השכבות ונקו מאבק.

עץ צבוע במצב לא טוב: הסירו את כל הצבע בעזרת נייר לטש המותקן על מכונה חשמלית או **מסיר צבע**. נקו היטב וצבעו כאמור בסעיף לעיל: "עץ בלתי צבוע".

אופן היישום: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

צביעה ברולר קצוץ שיער/מברשת/התזה: צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח. דילול: יש לדלל את השכבה הראשונה בכ- 20%-15% מים וערבבו היטב. יש לדלל את הצבע לשכבות הנוספות בכ- 15%-10% מים. המתינו שעותיים לייבוש בין השכבות. בצביעה בהתזה (איררלס) יש לדלל בכ- 30% מים.

ניקוי כלים ואחסון: נקו היטב את כלי העבודה במים ובסבון מיד לאחר גמר העבודה. אחסנו את שאריות הצבע באריזת פלסטיק אטומה. אחסנו במקום מקורה ומאוורר, מתחת ל- 35°C.


אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים זמין לפי דרישה במוקד המומחים 6477*. מכיל benzisothiazol-3(2H)-one, עלול לחולל תגובה אלרגית.

הערות כלליות: מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון 6477* לצורך קבלת הנחיות נוספות. אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב-72 הקרובות ו/או כאשר הקיר לח ו/או בטמפרטורה מתחת ל- 5°C או מעל 35°C והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.



מיוצר על ידי טמבור בע"מ ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד. 8488, בעלת מערכת משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. כתובתנו באינטרנט: www.tambour.co.il. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: 6477*.



צבע על בסיס מים לשימוש חוץ ופנים