



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מהודר ובעל ברק, בעל כושר כיסוי מעולה והשתפכות מצוינת. לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן ישראלי 1945. תו ירוק.

תכונות: כוח כיסוי מעולה, גמר מהודר, מאפשר מעבר אדי מים (נושם), ללא עופרת וכרומטים. בעל ת"י 1945 ותו ירוק.

שימושים: לצביעה פנימית וחיצונית של קירות טיח, גבס, בטון ולבנים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 723-801 לבן (תו ירוק), 723-802 בסיס P (תו ירוק), 723-803 בסיס T, 723-804 בסיס D, 723-805 בסיס A

גוון: לבן ומניפת "לגעת בצבע"

ברק: מט-משי.

כושר כיסוי מחושב*: 13-14 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) ללבן ומגוון על בסיס פסטל. 10-11 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) למגוון על בסיס תיכון עמוק ושקוף

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: שעה, המתנה בין שכבות: שעתים, ייבוש סופי: 7 ימים

חיי מדף: 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
15 ליטר	36
10 ליטר	48
5 ליטר	64
3 ליטר	80
1 ליטר	576

הכנת השטח ומערכת הצבע:

שטחים פנימיים מסוידים: הסירו כל סיד חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של **בונדרול סופר** והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות **סופרקריל 2000**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים צבועים בצבע פלסטי או אקרילי: הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף. במקומות שבהם הצבע מתקלף צבעו שכבת **בונדרול סופר**. החליקו את המשטח במג'יק **בונד** סופר (בשימושים פנימיים בלבד) וצבעו מעליו שכבת **בונדרול סופר**. צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל 2000**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות פנימיים חדשים שאינם צבועים (טיח שליכטה): החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. צבעו 1-2 שכבות **טמבורפיל** מדולל 10%-5% מים והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שכבה ראשונה של **סופרקריל 2000**, מדוללת 15% - 20% מים. צבעו שכבה שנייה ושלישית בהתאם לצורך מדוללת 15%-10% מים. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק

משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים: ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין **מינרלי טמבור**. לאחר 24 שעות לפחות, צבעו 2-3 שכבות **סופרקריל 2000**. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם ליישום בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית קיימת חיצונית: אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור, וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות סופרקריל 2000. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

קירות גבס חדשים: צבעו 2-3 שכבות סופרקריל 2000. במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם מעל התיקונים בונדרול סופר קודם לביצוע הצביעה.

אופן צביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.
צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ 30% במים. שימו לב: בגוונים מבסיס A ו-D, יש ליישם שכבה אחת של יסוד לקירות פנים אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע) המותאם במיוחד לשמש כצבע יסוד לצבעים אקריליים עליונים. יישום שכבה אחת של צבע יסוד לקירות פנים מבטיחה השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו **סופרקריל 2000** על פי ההנחיות.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות צלזיוס.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח או עומד לרדת גשם ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. **יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר בהכנת התשתית ואופן הצביעה.** יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.
 ** ב- 25° c ו- 65% לחות יחסית.
 ת"י 1945 + טבלת קרצוף, תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.