



צבע אקרילי איכותי על בסיס מים בגימור מהודר. בעל כושר כיסוי מעולה והשתפכות מצוינת. לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן ישראלי 1945 ובעל תו ירוק.

**תכונות:** כושר כיסוי מעולה, גמר מהודר, ללא עופרת וכרומטים. נושא ת"י 1945 ובעל תו ירוק.

**שימושים:** לצביעה פנימית וחיצונית של קירות, טיח, לוחות גבס, לוחות צמנט ובטון.

### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 723-801 לבן (תו ירוק), P 723-802 בסיס (תו ירוק), T 723-803 בסיס T, D 723-804 בסיס D, A 723-805 בסיס A

**גוון:** לבן ומניפת "לגעת בצבע"

**גימור:** מט מהודר

**כושר כיסוי מחושב\*:** 13-14 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) ללבן ומגוון על בסיס פסטל. 10-11 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות) למגוון על בסיס תיכון עמוק ושקוף

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

**ניקוי:** מים וסבון.

### זמני ייבוש:

ייבוש למגע: שעה, המתנה בין שכבות: שעתיים, ייבוש סופי: 7 ימים

**חיי מדף:** 24 חודשים ממועד הייצור בכפוף לתנאי אחסון מומלצים.

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36
15 ליטר	36
10 ליטר	48
5 ליטר	64
3 ליטר	80
1 ליטר	576

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

**קירות פנימיים חדשים (שליכטה לבנה):** החליקו קלות את פני השטח בנייר לטש. הסירו אבק ומלאו חורים בקלסימו X. לקבלת קיר חלק יישמו מג'יק בונד+ ועליו בונדרול סופר או צבעו 1-2 שכבות טמבורפיל. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**קירות פנימיים צבועים בצבע אקרילי:** הסירו כל צבע רופף ומתקלף בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף, החליקו את המשטח בעזרת קליסמו X או מג'יק בונד+ וצבעו מעל התיקונים שכבת בונדרול סופר. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**קירות פנימיים צבועים בצבע סיד:** הסירו כל צבע סיד רופף, מתקלף או שכבות עבות מדי בעזרת מרית. במקומות בהם הצבע התקלף החליקו בעזרת קליסמו X או מג'יק בונד+, שפשו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק וצבעו את כל הקיר בשכבת בונדרול סופר. המתינו לייבוש. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**לוחות גבס פנימיים:** ניתן לצבוע ישירות מעל ע"פ הוראות "אופן היישום". במידה ובוצעו תיקונים בשפכטל יש ליישם **בונדרול סופר** על גבי התיקונים.

**טיח גבס:** הסירו חלקים רופפים, נקו היטב מאבק ויישמו שכבה דקה של **בונדרול סופר**.

**משטחי בטון וטיח צמנט (חיצוני) חדשים:** ניתן לצבוע רק לאחר אשפרה (בטון חודש ומעלה, טיח - 10 ימים לאחר היישום). נקו מאבק וצבעו שכבה ראשונה של **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי **טמבור**. המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם קודם להכנת השטח בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור \*6477. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**תשתית אקרילית (חיצוני) קיימת:** אין ליישם אלא לאחר קבלת ייעוץ מאיש טכני. יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות וכן להסיר כל צבע רופף. יש לבצע סתימת סדקים בהתאם למפרט הטיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים של טמבור \*6477 וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי **טמבור**, המתינו לייבוש 24 שעות לפחות. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**הערה:** בקירות חיצוניים אין ליישם על משטחים אופקיים

**אופן היישום:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה ברולר/מברשת/התזה:** צבעו 2 שכבות בהתאם לסוג המשטח. דיכול: יש לדלל את השכבה הראשונה בכ- 20%-15% מים וערבבו היטב. יש לדלל את הצבע לשכבות הנוספות בכ- 15%-10% מים. המתינו שעתיים לייבוש בין השכבות. בצביעה בהתזה (איירלס) יש לדלל בכ- 30% מים.

**הערה:** כאשר הגוון הנבחר הינו שקוף מבסיס A, יש ליישם את השכבה הראשונה מאותו מס' גוון בבסיס תיכון T (ולא מבסיס A), יתר השכבות עד לכיסוי מלא, יש ליישם מבסיס A.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו היטב את כלי העבודה במים ובסבון מיד לאחר גמר העבודה. אחסנו את שאריות הצבע באריזת פלסטיק אטומה. אחסנו במקום מקורה ומאוורר, מתחת ל- 35°C

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים זמין לפי דרישה במוקד המומחים \*6477. מכיל one (3:1), 1,2--3-Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one benzisothiazol-3(2H)-one, עלול לחולל תגובה אלרגית.

**הערות כלליות:** מוצר זה אינו מגשר על סדקים. אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבע המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות נוספות. אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב-72 הקרובות ו/או כאשר הקיר לח ו/או בטמפרטורה מתחת ל- 5°C או מעל 35°C והלחות היחסית מעל 85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. יש ליישם בהתאם להוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ובדף הטכני. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי ההוראות והתקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.



נושא תו תקן  
ישראלי 1945

X	רחיץ ועמיד בקירצוף
	רחיץ ועמיד בקירצוף כבד

צבע על בסיס מים לשימוש חוזר ופנים

מיוצר על ידי טמבור בע"מ ח.פ. 520038613, מאיר אריאל 6 בנין אינטרגאמא נתניה ת.ד. 8488, בעלת מערכת משולבת העומדת בדרישות איכות בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 9001, 45001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. כתובתנו באינטרנט: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il). למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: \*6477.