

סילר לאיפרגנציה ואיטום משטחים סופגים



תכונות

שקוף ובעל גימור מט.
אטום למים.
לשימוש פנימי וחיצוני.



הגנה
לאורך זמן



אינו משנה
את גוון התשתית



הגנה
ממים ומלח

שימושים

מיועד ליישום על קירות סופגים. ליישום על אבן טבעית (שאינה מלטשת), שיש טבעי (לא מלוטש), לבני צמנטיות מבוקעות, כורכרית, טיח צמנטי, בטון, שפריץ מינרלי, רובה צמנטית (לאחר 7 ימים). מתאים לקירות אנכיים, כאשר יש להמתין שבועיים לאחר הדבקת החיפוי לקיר טרם יישום הסילר.

נתונים טכניים*

קוד מוצר 983913410400 – 4 ליטר / 983913411800 – 18 ליטר

תצרוכת אופיינית בהתאם לספיגה של התשתית (מומלץ לערוך בדיקה בשטח קטן בכדי לקבוע מתי) – 0.2-0.2 גרם/מ"ר	צריכה
18, 4 ליטר	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

הכנת השטח

יש ליישם על תשתית סופגת בלבד, מוצקה, נקיה, יבשה. ניתן ליישם על מישקים לאחר 7 ימים לפחות, ועל בטון לאחר חלוף 28 יום מגמר היציקה. אין ליישם על תשתית אשר בוצע בה בעבר ציפוי כלשהו מבלי להסיר את הציפוי בשלמותו, לרבות שיוף התשתית. יש לתקן חורים, שקעים וסדקים ולנקות ביסודיות את השטח ולהמתין לייבוש מלא. יש לכסות אזורים סמוכים מפני איטום לא רצוי. יש למנוע חדירת לחות מצדו האחר של המשטח. במידה ונעשה ניקוי בשטיפה, יש להמתין לייבוש מלא. יש לבצע בדיקה במקום נסתר לפני תחילת היישום, ולהמתין 48 שעות לפחות ורק אם התוצאה משביעה רצון יש ליישם את החומר.

אופן השימוש

ניתן ליישם באמצעות מטלית, ספוג, מברשת או בהתזה. יש ליישם כמות המתאימה לספיגה ע"י המשטח. רצוי להימנע מיישום עודף של החומר כדי למנוע שארית דביקה על פני השטח. לאחר יישום השכבה הראשונה, יש ליישם שכבה שנייה מיד לאחר שהחומר נספג ולפני התייבשות השטח (רטוב על רטוב). ביישום על גבי אריחים / על מנת לאטום את הרובה ו/או כוחלה, יש להסיר רובה ו/או כוחלה עודפת מעל פני אריחים לפני יישום הסילר, בכדי למנוע איטום עודפי הרובה על האריחים.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. יש להגן על האריזה מפני חשיפה לשמש ולכפור.

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 22.9.2020

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.