



צבע סינתטי עליון על בסיס מים לעץ, מתכת וקירות חדשים וישנים. ללא ריח לוואי, מתאים לחדרי ילדים בעל תו תקן ירוק, ייבוש מהיר, קל לניקוי ובעל כושר השתפכות מלאה. בגימור מט. לשימוש פנימי וחיצוני. נושא תו תקן ירוק.

**תכונות:** צבע אקרילי בעל גמר מהודר במיוחד, מצטיין בכושר כיסוי גבוה, קל לרחיצה ולניקוי, עמיד במיוחד, נצבע בקלות, מתייבש במהירות. ללא ריח לוואי. ללא עופרת וכרומטים. נושא תו ירוק. מוכן לשימוש, ניתן להשיג במבחר גוונים.

**שימושים:** לצביעה פנימית וחיצונית של משטחים מעץ, מתכת וקירות: רהיטים, דלתות, חלונות, גדרות, ריהוט גן וכד'. מתאים לצביעת רהיטי וצעצועי ילדים.

### נתונים טכניים:

**קוד מוצר:** 785-XXX מט (785-101 / 785-102 / 785-103 / 785-104 / 785-105)

**גוון:** לבן ומניפת לגעת בצבע.

**ברק:** מט

**כושר כיסוי מחושב\*:** 10 מ"ר/ליטר בשכבה אחת

**דילול:** בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\* : שעה | המתנה בין שכבות: שעתיים | ייבוש קשה : 24 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים.

גודל אריזה	כמות למשטח
4.5 ליטר	100
0.75 ליטר	576

### הכנת השטח ומערכת הצבע:

**עץ:**

החליקו את משטחי העץ לצביעה בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית. במידת הצורך מלאו חורים וחריצים במרק PVA והמתינו לייבוש מלא. לטשו את המרק לקבלת משטח אחיד, חלק ונקי. צבעו 2-3 שכבות פוליאור על בסיס מים. במידה וצובעים בפוליאור משטח כהה מאוד של צבע קודם, ניתן ליישם יסוד סינתטי לעץ כשכבה ראשונה. בחידוש רהיטים במידה והתשתית הינה לכה דו רכיבית, יש להסירה באופן מלא קודם ליישום יש להסיר באופן מלא או ליישם יסוד רב שימושי ע"ב מים.

### מתכת מגולוונת ופורמייקה:

שייפו בנייר לטש המותקן על מכונה חשמלית להסרת הברק עד לעמימות מלאה של פני השטח. להסרת חלודה יש לפעול כאמור לעיל. הסירו כל לכלוך, אבק ושומן בעזרת טרפנטין מינרלי טמבור. צבעו 1-2 שכבות יסוד רב שימושי מדולל במים והמתינו לייבוש מלא. צבעו 2 שכבות פוליאור על בסיס מים. קירות:

**שטחים פנימיים מסוידים או צבועים:**

הסירו כל סיד או צבע חופשי, רופף מתקלף או שכבות עבות מדי. שפשפו בנייר לטש עד קבלת משטח חלק. נקו היטב מאבק. צבעו שכבה אחת של בונדרול סופר והמתינו 4 שעות לייבוש. צבעו שתי שכבות פוליאור על בסיס מים כאשר שתי השכבות מדוללות ב-10% -15% מים, והמתינו 3 שעות לייבוש בין שכבות אם הצבע האקרילי הישן תקין ואינו ניתן להסרה, צבעו ישירות עליו 2 שכבות פוליאור מדולל כאמור לעיל. במידה והתשתית הינה טיח שליכט בבניה חדשה, יש לצבוע 1-2 שכבות טמבורפיל ולאחר יבוש ניתן לצבוע בפוליאור כאמור לעיל. במידה והתשתית הינה משטחי בטון וטיח צמנטי, ניתן לצבוע רק לאחר אשפיה (חודש ומעלה לאחר היישום). הערה

כללית: ניתן ליישם פוליאור על בסיס מים על תשתית הצבועה בצבע על בסיס טרפנטין.

לקבלת משטח חלק במיוחד בקירות פנימיים ("שליף לק"):

א. החליקו את הקיר במרק שפכטל 2000, הקפידו לבנות שכבה אחידה וחלקה של השפכטל. לאחר ייבוש מוחלט (24 שעות כוללות בעובי). יש ליישם בונדרול סופר ולאחר 4 שעות ייבוש, ליישם שתי שכבות פוליאור על בסיס מים מדולל ב-15%-10%. המתינו שלוש שעות בין שכבה לשכבה.

ב. ביישום פוליאור מבריק על בסיס מים מומלץ להשתמש ברולר קטיפה או קצוץ שיער (מוהיר) המיועד לצבעים מבריקים או בפד.

\* יש לעיין בדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות היצרן לעיל

בגוונים אדומים, צהובים וכתומים מבסיס A ו-D, יש ליישם שכבה אחת של יסוד אדום או צהוב (בהתאם לגוון הנצבע). יישום היסוד כאמור מבטיח השגת כיסוי מקסימלי וגוון מדויק של הצבע העליון. לאחר מכן יישמו **פוליאור על בסיס מים** על פי ההנחיות.

**אופן צביעה:** הצבע מוכן לשימוש ביישום במברשת. ליישום ברולר יש לדלל את הצבע ב-10%-15% מים. ליישום בהתזה יש לדלל את הצבע ב-20%-30%. יש ליישם שכבות דקות ועובי הפילם הסופי לא יעלה על 70\_ מיקרון. לבחוש היטב לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה ואת סביבת העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר בטמפרטורה שלא מתחת ל-5 מעלות צלסיוס או מעל 30 מעלות, ואיננה בשמש ישירה.

**אזהרות והוראות בטיחות:** לא למאכל. הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל עפ"י דרישה.

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב-72 שעות הקרובות או כאשר התשתית לחה ו/או כשטמפרטורת הסביבה היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. הפוליאור איננו עמיד בשחיקה בתשתית המיועדת למדר אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה

למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור: \*6477.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.  
\*\* ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

תו ירוק

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: \*6477.