



רובה אנטי בקטריאלית עמידה בפני מים
למילוי מישקים ברוחב 1-8 מ"מ בין אריחי פסיפס, קרמיקה, פורצלן ושיש טבעי

קוד מוצר: 9851XX

תכונות: מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד
אנטיבקטריאלית ודוחה מים
מכילה נוסחה הגנה בפני עובש ופטיות
שומרת על גוון אחיד לאורך זמן
עמידות מוגברת בפני סדקים ושריטות
קלה לניקוי
לשימוש פנים וחץ
מתאימה בחימום תת רצפתי
בעלת כושר עמידות מעולה
קיימת במגוון גוונים על פי מניפת הרובה

שימושים: רובה CE 40, המיוצרת בטכנולוגיה של סיליקה פעילה, מתאימה במיוחד לדיוס אריחי קרמיקה ופורצלן, זכוכית, פסיפס, אבן טבעית ושיש שאינו רגיש לדהיית צבע. על האריחים להיות תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314. הרובה הינה בעלת עמידות מוגברת בפני שריטות וסדקים; הרובה כוללת נוסחת הגנה בפני פטריות ועובש; הרובה עמידה בפני מים, ולפיכך מומלצת לחדרים רטובים כגון חדרי אמבטיה, מקלחות ומטבחים; הרובה גמישה ומומלצת למרפסות, חצרות פנימיות, רצפות מחוממות.

תצרוכת:

גודל אריח (ס"מ)	רוחב מישקים (מ"מ)	כמות (ק"ג/מ"ר)
10/10	3	0.5
30/60	3	0.4
33/33	3	0.3
60/60	3	0.3
80/80	3	0.3

הרכב חומרים: צמנט, אגרגטים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת השטח: יש לנקות את המישקים היטב מכל אבק, לכלוך, שאריות דבק או טיט וכל חומר העלול לגרום לכשל, וכן את קצות האריחים ומשטחיהם. התחל בדיוס רק לאחר התייבשות הדבק. הקפד לבדוק שהרובה אינה משאירה על משטח האריח סימנים שאינם ניתנים להסרה.

הכנת התערובת: יש לשפוך את הרובה לפי יחס הערבוב המפורט להלן, לתוך כמות מדודה של מים נקיים ולערבב בכלי נקי עד לקבלת מסה אחידה ללא גושים. אין להשתמש בכלי חלוד או מלוכלך. יש להמתין שלושים שניות ולאחר מכן לערבב בשנית דקה נוספת. אין לחדש תערובת שהתייבשה, ואין להוסיף לה מים.
יחס ערבוב: 0.6 ליטר ל 2 ק"ג או 1.4 ליטר ל 5 ק"ג

הוראות יישום: יש לישם בהתאם לת"י 1555 חלק 2 ובהתאם להוראות הדף הטכני. יש לבצע את העבודה בסביבה יבשה, בטמפרטורת אוויר ומשטח בטווח שבין C° 5+ ל- C° 25.

יש למלא את המישקים ברובה בעזרת מגב גומי קטן בכיוון אלכסוני למרווחים. יש למלא את המישקים לעומקם באופן מלא. להמתין 20-30 דקות להתקשות החומר (כתלות בספיגות האריחים, ברוחב ועומק המישקים, בטמפרטורת הסביבה והמצע), ולנקות את שאריות הרובה בעזרת ספוג לח מעט. יש להיזהר מהוצאת הרובה מהחריצים בזמן הניקוי או משימוש במטלית רטובה שעלולה לגרום לשינוי גוון עקב שפשוף טיט או דבק לתוך הרובה.

בתום 24 שעות ממועד היישום, יש לשטוף את הרובה במים נקיים (ללא חומרי ניקוי) והרטבה זו תסייע בהתגבשות משטח מינרלי אחיד. ניתן לדרוך על האריחים לאחר 6 שעות בלבד מביצוע היישום. ניתן לחשוף את הרובה למים נקיים כעבור 24 שעות. במהלך חמשת הימים הראשונים לאחר היישום, יש להשתמש אך ורק במים נקיים ללא שום חומרי ניקוי. הרובה מקבלת את מלוא תכונותיה ההידרופוביות



בתום 7 ימים ממועד היישום. הגוון הסופי מתקבל רק לאחר גמר הייבוש. תפרי התפשטות בין אריחים וכן ממשקים בין קירות לרצפות ומסביב לכלים סניטריים, יש למלא בסיליקון סניטרי.

דגשים:

- כמות מים שגויה או תנאי ייבוש בלתי הולמים עלולים לגרום לשינויים בגוון הרובה או להחלשתה/סידוק.
- לפני ביצוע הרובה, יש לוודא שחרור הלחות מתוך תשתית הריצוף (חול או סומסום). יישום הרובה יתבצע רק אחרי ייבוש מלא של דבק האריחים, ולא פחות מ-72 שעות.
- הגוון עלול להיות בסטייה מזה המופיע במדבקה שבאריזה עקב תהליך ההדפסה.
- בשימוש של רובה מאריזות שונות עלול להיות שינוי קל בגוון, לכן יש להשתמש באותה מנת ייצור בדירה.
- יש להגן על רובה שיושמה בחוץ מפני גשם או ירידת טמפ' מתחת ל 5 מעלות עד לגמר יבוש והתקשות.
- ביישום על אבנים טבעיות ושיש הרגישים להכתמה יש לבצע בדיקה מוקדמת של התאמה.
- הרובה אינה מומלצת ליישום באזורים בעלי כימיקלים, כדוגמת מוסכים, מפעלים ובתי מלאכה.
- אין להשתמש בתכשירי ניקוי המכילים צבעים חיים.

אחסון וחיי מדף: עד 24 חודשים כאשר החומר סגור באריזה המקורית ומאוחסן במקום מוצל ויבש מתחת ל 30 מעלות

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים.

במקרה של מגע עם העור שטוף בהרבה מים וסבון. אם לגירוי בעיניים אינו חולף קבל ייעוץ/סיוע רפואי.

לבש כפפות מגן/בגד מגן והרכב משקפי מגן/מגן פנים. אין לשאוף אבק. גורם נזק חמור לעיניים.

גורם לגירוי בעור. עלול לגרום לגירוי הנשימה. מכיל כרום ברמה נמוכה.

לקבלת הוראות הבטיחות המלאות יש לעיין באריזת המוצר או בגליון הבטיחות העומד במוקד מומחים 6477*

הערות כלליות: אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר קודם לשימוש בו. טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני. אין לעשות שימוש במוצר בטמפרטורה מתחת ל 5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות המפעל מוגבלת לטיב החומר בלבד, ואינה כוללת יישום שאינו על פי הוראות היצרן המצוינות על גבי השק, ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד, הניתנת על סמך מיטב ניסיונו והידע שברשותנו. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים, וכן לקבל הדרכה של נציג מחלקת ההדרכה באתר העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il