



שליכט צבעוני לקירות פנים וחוף בעל מראה מינרלי אותנטי, לגישור על פני סדקים של 1 מ"מ. לשימוש פנימי וחיצוני.

תכונות: מרקם גס מיוחד במראה טבעי מינרלי שניתן באמצעות שימושים שונים במאלג' לקבל מרקם מחוספס מוחלק או פצוע נוח לשימוש, מעניק הגנה מלאה בפני השפעת האקלים הישראלי - עמיד בפני שחיקה ותנאי מזג אוויר קשים, וכן מגן מפני עובש ופטרייות. נותן לקירות "לנשום" (מאפשר יציאת אדי מים). בעל כושר גישור והתחברות מעולה לתשתית. שומר על הגוון ומראה הקיר לאורך זמן, לשימוש על קירות אנכיים, פנים וחוף. מכיל פיגמנטים עמידים בחוף. בעל תו תקן ישראלי. מתאים לת"י 1731 לגישור על סדקים עד 1 מ"מ.

שימושים: מתאים לציפוי קירות חיצוניים ופנימיים. מתאים לציפוי טיח שחור, טיח צמנט ושליכט. מיושם הן על בתים ישנים והן על חדשים.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 9XX-738

גוון: מניפת לגעת בצבע. זמן שקשוק מינימלי לשליכט מגוון - 5 דקות. בהזמנה המהווה המשך פרויקט יש להודיע בעת ביצוע ההזמנה ולהקפיד על ביצוע באותה מכונת גיוון. מומלץ לגוון היסוד בגוון הדומה לגוון השליכט העליון.

ברק: מט

גישור: בעל תקן 1731 גמישות של 1 מ"מ

טקסטורה: 90 גס

כושר כיסוי מחושב*: 3-4 ק"ג למ"ר

ניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש:

ייבוש למגע*: 2-3 שעות (לעבידות כ-20 דקות) | יבוש סופי: 21 ימים

חיי מדף: 24 חודשים.

| גודל אריזה | כמות למשטח |
|------------|------------|
| 24 ק"ג | 36 |

הכנת השטח ומערכת הצבע: לפני היישום הסירו כל שכבה רופפת ומתקלפת. שטפו היטב בסילון מים מתוקים בלחץ של 120 אטמוספרות. בצעו תיקוני בטון וטיח לפי הצורך (בבטון חדש יש להמתין לאשפרה של כחודש ימים). לפני ביצוע השליכט יש לנתק מהקיר כל חיבורי הפיגום, חוטים ופלנקות ולעגן את הפיגום באופן תקני. לפני היישום יש לערבב החומר במערבל מכני ערבוב מלא. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לתקנם בהתאם למפרט תיקון סדקים בעומד לעיון במוקד המומחים, באמצעות מילוי גמיש מתוצרת טמבור.

אופן הצביעה:

טיח שחור: יישמו ברולר או במברשת שכבה של צבע יסוד לשליכט אקרילי גמיש, או יסוד קושר לרב גמיש על בסיס ממש. בהתאם להוראות היצרן על אריזת היסוד מתוצרת טמבור.

תשתית הצבועה בצבע אקרילי ו/או תשתית בסביבה ימית או תעשייתית: יישמו יסוד קושר לרב גמיש או פריימר חוף, המתינו לייבוש. **מריחת השליכט:** מיישמים את השליכט בעזרת מאלג נירוסטה, מתחילים באמצעות מאלג' פלסטיק לשפשף את החומר (בתנועות סיבוביות) ולאחר מכן בעזרת מאלג נירוסטה מהדקים את השליכט, לצורך קבלת המראה המינרלי. לפני שימוש ראשון במוצר מומלץ

לקבל הדרכה לקבלת האפקט המקסימלי. יש ליישם השליכט ברצף על גבי הקיר כולו בשלמותו וללא עצירות או תיקונים, אחרת יתכנו הבדלי גוון.

יש לעיין בדפים הטכניים של כל מוצר הנזכר בהוראות הצביעה.

מרקמים: ניתן להגיע למספר רב של מרקמים בשיטות שונות ומומלץ תחילה ליישם על קיר קטן לבחירת השיטה המועדפת: יישום מקובל – מלג' בתנועה סיבובית המלצה – לשפשף עם מלג' פלסטיק בתנועה אופקית, לקבלת מראה מיוחד.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם או סופת חול ב 72 השעות הקרובות לפני הצביעה או לאחריה ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל- 10°C והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו ו/או אינם מתוצרת טמבור. אין ליישם שליכט מעל חומרי תיקון פוליאורייתניים. המוצר אינו מתאים למים עומדים. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים כאן מבוססים על ניסיון וידע שהצטבר במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.

** ב- 25°C -1 65% לחות יחסית.

ת"י 1731

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור – בטלפון: *6477.