

## דבק צמנטי חזק וגמיש להדבקת אריחי פורצלן, שיש, אבן טבעית ומלאכותית לשימוש פנימי וחיצוני

### תכונות

- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
- גמיש. נוח ליישום.
- חוזק הידבקות גבוה.
- מתאים לאריחים בעלי ספיגות נמוכה.
- מתאים לאריחים גדולים.
- עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.



VOC  
FREE



גמיש



אריחים  
גדולים



נוח  
ליישום



### שימושים

**הדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות:** מתאים להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן (העומדים בדרישות ת"י 314).

**הדבקה על רצפות:** מתאים להדבקת כל סוגי האריחים, שיש ואבן טבעית, לרבות אריחי קרמיקה ופורצלן בספיגות עד 10% (העומדים בדרישת ת"י 314), שיש טבעי (העומדים בדרישות ת"י 1555) וחיפוי אבן (העומדים בדרישות ת"י 2378). לשימוש פנימי וחיצוני.

### תקנים

נושא ת"י C2TES1 4004.  
יישום לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף,  
ת"י 5566 לריצוף, ת"י 2378 לחיפוי אבן.



קוד מוצר 670306202500

נתונים טכניים\*

1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.40 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-1.0 מגפ"ס	לאחר בלייה 7 ימים באוויר מעבדה + 21 יום טבילה במים
גדול מ-1.5 מגפ"ס	לאחר בלייה 14 ימים באוויר מעבדה + 14 יום בתנור
גדול מ-1.5 מגפ"ס	חוזק הדבקות במתיחה לאחר 28 ימים
S <sub>1</sub> גדול מ-2.5 מ"מ	עיבוי רחבי (מודל אלסטיות)
גדול משעתיים (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
30 דקות	זמן פתוח (Open Time)
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

\*בתנאי מעבדה

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

### הכנת שטח

יום לפני היישום שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק. הדבקה בקירות - חוזק הידבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות ת"י 1555. יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים. הדבקה ברצפות - ניתן ליישם על תשתית בטון. חוזק ההדבקות במתיחה של התשתית יהיה לפי דרישות ת"י 1555.

### הכנת התערובת

שפכו כ-5.5-6 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

### אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555. מרחו על התשתית בעזרת הצד החלק של מרית (מאלג') שכבה דקה ומהודקת של דבק בעובי 2-3 מ"מ. מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה, וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית, בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח ולאחר בדיקת כיסוי הדבק כמפורט מטה. הקפידו למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת של דבק. עובי ההדבקה לאחר הידוק 3-10 מ"מ. הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב") תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה, הדקו באמצעות פטיש גומי. מומלץ להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש. בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים (פוגות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים. לאחר ייבוש סופי של הדבק מלאו את המישקים ברובה של טמבור.

### בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודת החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 10 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. בדיקה ראשונה תבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

### אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

### דגשים

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- הדבק אינו מתאים להדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק לפני שהוא מתייבש.
- לפני הדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- יש לוודא שהרקע יכול לשאת את כל שכבות הטיח ושכבת הדבק והאריחים, על פי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר ההדבקה אין להרטיב את האריחים במים לפחות ל-48 שעות.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- בהדבקות על רצפת בטון או על אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 24 שעות, ולהכניס ריהוט רק לאחר 14 ימים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או עם מוצרים המכילים גבס.
- בהדבקת אריח כהה בשטחי חוץ יש להיוועץ עם מוקד מחלקת הדרכה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון \*6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

### שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עדכון: 27.10.2021  
טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.