

## דבק אבקתי להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן על תשתית גבס

## תכונות

מוכן ליישום בתוספת מים בלבד.  
נוח ליישום ובעל זמן עבדות משופר.  
חוזק שליפה גבוה.  
אינו מתכווץ.

VOC  
FREEכושר הדבקה  
גבוהנוח  
ליישוםלתשתיות  
גבס

## שימושים

הדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, פסיפס וחרסינה כחיפוי לקירות פנים.  
מתאים לאריחים סופגים ובלתי סופגים  
מתאים לתשתיות בטון, בלוק תאי, טיח, לוחות גבס ובלוק גבס.  
לשימוש פנימי.

## תקנים

יישום לפי דרישות ת"י 1555



קוד מוצר 670300202500

נתונים טכניים\*

10 ק"ג / 1 מ"ר בעובי 1 ס"מ	תצרוכת אופיינית
כשעה וחצי	משך השמישות
גדול מ-0.51 מגפ"ס	חוזק הידבקות לאחר 28 יום
5°c-35°c	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

\*בתנאי מעבדה

## הרכב החומר

סידן גופרתי, חולות מובחרים, תוספים פולימריים.

## הכנת השטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.  
יום לפני היישום שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק.  
הדבקה בקירות: יש ליישם לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.

## הכנת התערובת

שפכו כ-6.5-7 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

מרחו על שטח הקיר באמצעות הצד החלק של המרית (מאלג') שכבה של 2-3 מ"מ. מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית, בזווית של 45°. עומק השן בהתאם למידות האריח. מרחו גם את גב האריח בשכבה דקה של דבק (חשוב לקבל חוזק הידבקות גבוה). עובי ההדבקה לאחר הידוק: 3-10 מ"מ. הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב"), תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה. הדקו באמצעות פטיש גומי.

מומלץ להשתמש בשומרי מרחק (ספייסרים) מפלסטיק, בהתאם למרווח הנדרש. בעת ההדבקה הקפידו על יצירת מישקים (פגוות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים (3 מ"מ לפחות). יישום לפי דרישות ת"י 1555.

## בדיקת כיסוי הדבק

במהלך העבודה ולאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 5 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. הבדיקה הראשונה צריכה להתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקינית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## דגשים

- במידה והתשתית הינה בלוק גבס או טיח גבס, יש ליישם פריימר מסוג ייסוד לבלוקי גבס מתוצרת טמבור.
- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נותר קרום והאצבע אינה מתלכלת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- לאחר ההדבקה אין להרטיב את האריחים במים לפחות 48 שעות.
- במגע עם מוצרי גבס או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון \*6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריח ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריח תיתכן סטייה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

## שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה: [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

עדכון תאריך: 26.4.2021

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.