



מעגון خارجي مخصص لتنعيم الجدران الخارجية مع الرش،
قوام أو أساس أكريليك قديم وخشن.

الميزات: معجون أكريليك خارجي جاهز للاستعمال، مناسب لتنعيم رذاذ الأسمنت المرشوش و/أو تنعيم أساس أكريليك قديم وخشن، قبل التنفيذ بشكل شديد المرونة بأنواع قوام مختلفة أو شليخت تيرنو أو شليخت أكريليك TM أو سوبركريل م.د.

البيانات التقنية:

كود المنتج: 983-302

اللون: أبيض منكسر

اللمعان: غير لامع

سعة التغطية المقترنة*: تختلف سعة التغطية حسب نوع الأساس ويمكن أن تتراوح بين 1.5-3 كغم لكل متر مربع.

التخفيف: جاهز للاستعمال ولا حاجة للتخفيف

التنظيف: بالماء والصابون

أوقات الجفاف:

الجفاف للمس** : ساعتان | الانتظار بين الطبقات : 24 ساعة | الجفاف النهائي : 48 ساعة.

التخزين ومدة الصلاحية: يجب تخزين المنتج في مكان مظلل وجيد التهوية. بدرجة حرارة 5°C-35°C.

المادة ملائمة للاستعمال حتى 24 شهرا من تاريخ الإنتاج، عندما تكون مخزنة في عبوتها الأصلية وبالظروف الموصى بها.

حجم العبوة

20 كغم

تجهيز السطح والمعجون:

قوموا بكشط الرش أو القوام القديم لإنشاء سُمك متساو. يجب إزالة أجزاء المعدن، الحديد، الأنابيب وسدّ الثقوب الخشنة بالباطون. نظّفوا من الغبار والزيوت والشحوم جيدا من خلال الغسل بضخّ الماء بضغط 120 ضغط جوي وانتظروا حتى يجفّ بشكل تام. يجب التأكد من أنّ الأساس ملائم لتعليمات المعيار الإسرائيلي 1920 القسم 1 و 2.

طريقة التنفيذ:

ضعوا المعجون الخارجي على مالج نيروستا ب-1-2 طبقات (الأمر يتعلق بمدى خشونة الأساس) ويكون السُمك الإجمالي الناتج 5 ملم. يجب الانتظار لـ 24 ساعة بين الطبقات.

نظام الدهان الموصى به: فوق المعجون الخارجي يجب وضع الأساس الرابط ليكون شديد المرونة (000-737) بحسب تعليمات المنتج وفوقه شليخت أكريليك TM /شليخت أكريليك تيرنو / نظام شديد المرونة / سوبركريل م.د.

تنظيف الأدوات والتخزين: نظّفوا أدوات العمل بالماء والصابون فوراً مع الانتهاء من العمل. أغلقوا العبوة جيّدا بحيث لا يتسرّب إليها الهواء. خزّنها في مكان مغطى وجيد التهوية تحت درجة حرارة 35 درجة مئوية.

تحذيرات وتعليمات السلامة: المادة غير معدة للأكل. يحتوي على: Tetramethylol acetylene diurea (TMDT) قد يتسبب برّد فعل تحسسي. يرجى إبعاده عن متناول أيدي الأطفال. تجنّب ملامسته للجلد والعينين. يجب استخدام قفّازات ونظّارات واقية ملائمة. في حال ملامسة العينين، يجب الغسل فوراً بكمية كبيرة من الماء والتوجّه إلى الاستشارة الطبية. يجب نقل المادة وعبوتها إلى موقع مرخّص له في معالجة نفايات البناء. يمكن الحصول على نموذج السلامة الخاص بالمنتج في خطّ الخبراء على رقم 6477*.

מلاحظات عامة: هذا المنتج لا يستد الشقوق. يحظر خلط هذه المادة مع مواد أخرى غير موصى بها من قبل طمبور بشكل صريح. يرجى مراجعة الصفحة التقنية للمنتج قبل استخدامه.

*سعة الغطية الفعلية متعلقة بعدة عوامل: السطح، وطريقة الدهان، وخبرة المستخدم، والظروف الجوية في الموقع. في العادة نفترض بأنها نحو 75% من سعة التغطية المقدرة.