

דבק צמנטי חזק להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן. לשימוש פנימי וחיצוני

תכונות

תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
חוזק הידבקות גבוה.
עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.

VOC
FREEכושר הדבקה
גבוהנוח
ליישום

שימושים

הדבקת אריחים בעלי ספיגות נמוכה.
הדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות.
הדבקת אריחי קרמיקה (העומדים בדרישת ת"י 314), פסיפס (העומדים בדרישות ת"י 1353) על רצפות וקירות.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י C2TE 4004.
יישום לפי דרישות ת"י 1555.



מכון התקנים הישראלי
נושא ת"י 4004
C2TE

קוד מוצר 670312202500

נתונים טכניים*

תצרוכת אופיינית	1.4 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
משקל מרחבי לאבקה	1.4 ק"ג/ליטר
חוזק הידבקות במתיחה לאחר בלייה 7 ימים באוויר מעבדה + 21 יום טבילה במים	גדול מ-1.0 מגפ"ס
חוזק הידבקות במתיחה לאחר בלייה 14 ימים באוויר מעבדה + 14 יום בתנור	גדול מ-1.0 מגפ"ס
חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים	גדול מ-1.0 מגפ"ס
משך השמישות לעבודה	גדול משעתיים
זמן פתוח (Open Time)	30 דקות
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	לבן
גודל אריזה	שק, 25 ק"ג

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת השטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.
יום לפני היישום שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק.
חוזק הידבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות ת"י 1555 בהתאם לסוג היישום הנדרש.

הכנת התערובת

שפכו כ- 6.5 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555.
מרחו על התשתית בעזרת הצד החלק של מרית (מאלג') שכבה דקה ומהודקת של דבק בעובי 2-3 מ"מ.
מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה, וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית, בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח ולאחר בדיקת כיסוי הדבק כמפורט מטה.
הקפידו למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת של דבק. עובי ההדבקה לאחר הידוק 3-10 מ"מ.
הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב") תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה, הדקו באמצעות פטיש גומי.

מומלץ להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש.
בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים (פוגות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים. לאחר ייבוש סופי של הדבק מלאו את המישקים ברובה של טמבור.

בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודת החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 10 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקינית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- הדבק אינו מתאים להדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק לפני שהוא מתייבש.
- לפני הדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- יש לוודא שהרקע יכול לשאת את כל שכבות הטיח ושכבת הדבק והאריחים, על פי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או עם מוצרים המכילים גבס.
- אין ליישם על אריחי קרמיקה בספיגות גבוהה מ-7% ולגביהם יש להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- בהדבקת אריח כהה בשטחי חוץ יש להיוועץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 15.03.2023
טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.