

דבק אבקתי לבניית בלוקי גבס. לשימוש פנימי בלבד

תכונות

קל ליישום ובעל זמן עבירות משופר.
מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
חוזק הדבקה גבוה במיוחד בזמן קצר.
חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים מאוד.
אינו נסדק.

VOC
FREEנוח
ליישוםחזק
במיוחדמהיר
ייבוש

שימושים

בניית מחיצות פנים מבלוקי גבס והחלקת הפוגות ביניהם.
סתימת חורים ופגמים בקירות מבלוקי גבס.

תקנים



קוד מוצר 916502202500

נתונים טכניים*

משקל מרחבי	1.0 ק"ג/ליטר
Open Time	60-80 דקות
חוזק לאחר 28 יום	0.5 מגפ"ס
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	לבן
גודל אריזה	25 ק"ג

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

סידן גופרתי, חולות מובחרים, תוספים אורגניים פחות מ-1%.

הכנת השטח

יש להסיר אבק, לכלוך וחלקים רופפים.

הכנת התערובת

שפכו כ ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

מרחו שכבה דקה בין כל נקודות המגע בין הבלוקים והצמידו אותם אחד לשני. הקפידו לסתום את הסדקים והחורים עד לקבלת קיר אחיד וחלק. בתום 48 שעות מסיום ההדבקה, ניתן ליישם שפכטל ומערכת צבע על המחיצה.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת הבלוק. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 15.03.23

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.