

טיח חד-רכבי טקסטורופי, דוחה מים, לתיקון והחלקה של בטון מזויין

תכונות

דוחה מים.
אינו מתכווץ.
מתאים לסביבה ימית.
החלקת בטון בשכבה בעובי 1-5 מ"מ

VOC
FREEאדהזיה
גבוההסביבה
ימיתחזק
במיוחד

שימושים

לתיקון אלמנטים מבטון בעומק 1-5 מ"מ.
במבנים המיועדים לשיקום ובמנהרות.
החלקה ותיקון של רצפות בטון לתנועה קלה ובינונית.
תיקון חורים ופגמים (סגרגציה) בבטון.
תשתית לצבע ולציפוי אפוקסי ופוליאוריתני.
לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים



קוד מוצר 670403202500

נתונים טכניים*

תצרוכת אופיינית	1.30 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
משקל מרחבי לאבקה	1.30 ק"ג/ליטר
חוזק כפיפה לאחר 28 ימים	8.0 מגפ"ס
חוזק לחיצה לאחר 7 ימים	35.0 מגפ"ס
חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 ימים	גדול מ-2.0 מגפ"ס
תכולת כלורידים	פחות מ-0.05%
משך השמישות לעבודה	כ-60 דקות (בהתאם לטמפרטורה)
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	אפור
גודל אריזה	שק, 25 ק"ג

*בתנאי מעבדה

צמנט אפור, אגרגטים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

הסירו שכבות חלשות, אבק, צבע, בליטות, גופים זרים וכל גורם העלול לגרום לכשל ביישום. לביצוע תיקונים בתשתית של פגמים גדולים מעומק של 5 מ"מ, יש להשתמש בסטרקצ'ורייט 100 או מאסטר אמקו 1160 של טמבור. במקרה של זיון חשוף, טפלו תחילה בברזל הזיון עם פריימר לסטרקצ'ורייט.

הכנת התערובת

שפכו כ-5.5-6 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

מרחו שכבה דקה של החומר על גבי התשתית באמצעות כף טיחים (מלאג'), על מנת לקבל הידבקות טובה. כאשר השכבה עדין רטובה, מרחו שכבה נוספת עד לקבלת העובי הנדרש (העובי המרבי לא יהיה גדול מ-5 מ"מ או קטן מ-1 מ"מ). במריחת החומר בשתי שכבות, יש לבצע תחילה שכבה ראשונה בעובי 2-3 מ"מ, ולאחר ייבוש ניתן לבצע שכבה שנייה.

כאשר החומר במצב של התחלת ייבוש, ניתן להחליק אותו בספוג עדין לקבלת טקסטורה בגרעון עדין. לטקסטורה חלקה במיוחד יש לשפשף בספוג לח ולהחליק במרית או מאלג' חלק.

אשפרה: למחרת היישום יש להרטיב את הטיח במים זורמים שלוש פעמים ביום, במשך שלושה ימים.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם בימי גשם ובנשוב רוחות חזקות.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 07.05.2023

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.