

## טיט לריצוף אריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו אבן טבעית. לשימוש פנימי וחיצוני

## תכונות

מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.  
נוח ליישום.  
חוזק הידבקות גבוה.  
מתאים ליישום בבתי מגורים.

VOC  
FREEנושר הדבקה  
גבוהנוח  
ליישוםחזק  
במיוחד

## שימושים

תערובת מוכנה המיועדת לריצוף אריחים (העומדים בדרישות ת"י 314).  
מתאים לתשתיות ריצוף: רצפת בטון, מדה צמנטית, חול מיוצב וסומסום.  
לשימוש פנימי וחיצוני.

## תקנים

נושא ת"י 6069 MC1  
יישום לפי דרישות ת"י 5566 ות"י 1555.



קוד מוצר 670317202500 – אפור / 670315202500 – לבן

נתונים טכניים\*

1.6 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.6 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-4.0 מגפ"ס	חוזק כפיפה לאחר 28 יום
גדול מ-13.0 מגפ"ס	חוזק לחיצה לאחר 28 יום
גדול מ-0.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר בלייה 14 ימים באוויר המעבדה + 14 ימים בתנור
גדול מ-0.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר בלייה 7 ימים באוויר המעבדה + 21 יום טבילה במים
גדול מ-0.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום
כ-60 דקות (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
אפור / לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

\*בתנאי מעבדה

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

## הכנת שטח

התשתית חייבת להיות יבשה ונקיה לחלוטין משמן, אבק, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל ביישום.

## הכנת התערובת

שפכו כ-4.5-4 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

## אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555. פזרו את החומר בשכבה אחידה על גבי התשתית ומרחו באמצעות מרית (מאלג') על גבי האריח בשכבה דקה. הצמידו את האריח על גבי הטיט לריצוף 672 "רטוב על רטוב", תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה. הדקו באמצעות פטיש גומי עד להגעה לפילוס הנדרש. ניתן גם למרוח את גבי האריח בדבק מסוג דבק לאריחים C2TE 808. העובי המומלץ ליישום הוא 20-40 מ"מ על גבי חול מיוצב וסומסום ו-15-30 מ"מ על גבי בטון או מדה צמנטית.

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## דגשים

- לפני הדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגבי האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר ההדבקה אין להרטיב את האריחים במים לפחות ל-48 שעות.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- יש להמתין 3 ימים לפני יצירת עומס על הרצפה.
- בהדבקות על רצפת בטון או אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 24 שעות, ולהכניס ריהוט רק לאחר 14 ימים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או מוצרים המכילים גבס.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון \*6477 לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

## שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

עדכון תאריך: 08.05.2023

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.