

טיח - דבק להדבקת לוחות פוליסטרן על תשתית צמנטית וליישום על גבי לוח גבס סופרבורד

תכונות

הידבקות טובה לפוליסטירן.
 חוזק גבוה בפני נגיפה.
 מאפשר מעבר אדי מים ודוחה מים.
 עובי השכבה 3-6 מ"מ.



VOC
FREE



דוחה
מים



מחזק
תשתית



כושר הדבקה
גבוה



שימושים

הדבקת לוחות פוליסטירן (קלקר) על תשתית בטון, בלוקים וטיח ישן.
 משמש כשכבת בסיס למערכות טיח עבור פוליסטירן.
 משמש כטיח על גבי לוח סופרבורד.
 משמש להדבקת צמר זכוכית / סלעים.
 לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים



קוד מוצר 670106202500

נתונים טכניים*

1.2 ק"ג ל-1 מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.2 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-10.0 מגפ"ס	חוזק בלחיצה לאחר 28 יום
גדול מ-4 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה
$W^{24} \leq 0.5 \text{Kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	מקדם ספיגה נימית
כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה



הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

המתנינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.
יש לדאוג לכך שהשטחים המיועדים להדבקה ישרים ומתאימים לתקן סטיות.

הכנת התשתית: הסירו שכבות חלשות, בליטות, לכלוך וגופים זרים, וכל גורם אחר העלול לגרום לכשל ביישום. קצצו חוטי קשירה, והגנו על זיון הנראה לעין במישור הקיר מפני שיתוך (קורוזיה).
24 שעות לפני תחילת העבודה, שטפו את הרקע ביסודיות משמן, גריז, אבק מלחים וצמנט.

הכנת התערובת

שפכו כ-6-7 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתנינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

הדבקת לוחות פוליסטירן (קלקר): נקו את לוחות הפוליסטירן מאבק ולכלוך באמצעות מברשת קשה. מרחו באמצעות מרית (מאלג') על גבי לוח הפוליסטירן (קלקר) טיח פולימרי רב תכליתי 980 מסביב לקצוות ובאמצע הלוח בעובי 2 ס"מ וברוחב 10 ס"מ. הצמידו לרקע וישרו. התקינו את הלוחות והדקו כלפי התשתית. למחרת חזקו את הלוחות בדיבלים מיוחדים (מיתד פלסטיק) עם ראש בקוטר מתאים.

יישום טיח פולימרי רב תכליתי 980 על לוחות פוליסטירן / פוליאוריתן / צמר סלעים: הסירו את הקרום העליון (השכבה שהצהיבה) מלוח הפוליסטירן בעזרת מברשת פלדה לפני ההדבקה ולפני מריחת הטיח. מרחו שכבה של טיח פולימרי רב תכליתי באמצעות צידו החלק של המאלג'.
הטביעו בתוך שכבת הטיח הטרי רשת פיברגלס עמידה באלקאלי (סיבי זכוכית) במידות: גודל עין 5x5 מ"מ ומשקל 160 גרם/מ"ר.

הדקו את הטיח וישרו עד שהרשת נעלמת. הקפידו על חפיפה של כ-10 ס"מ בין רשת לרשת. מרחו מיד שכבה נוספת בצידו המשונן של המאלג', בעובי 5-8 מ"מ על לוחות פוליסטירן (קלקר). המתנינו לייבוש הטיח 24 שעות, וישמו מעליו מגן לטיח תרמי 987. לשכבת גמר ישמו מערכת שליכט או מערכת רב גמיש של טמבור.

יישום טיח פולימרי רב תכליתי 980 על לוחות סופרבורד: מרחו שכבה של טיח פולימרי רב-תכליתי באמצעות מרית (מאלג') חלקה.
הטביעו בתוך שכבת הטיח הטרי רשת פיברגלס עמידה באלקאלי (סיבי זכוכית) במידות: גודל עין 5x5 מ"מ, משקל 160 גר/מ"ר. הקפידו על חפיפה של כ-10 ס"מ בין רשת לרשת. מרחו מיד שכבה נוספת בעזרת מאלג' חלק, עד לכיסוי מוחלט של הרשת. עובי השכבה 4-6 מ"מ.
המתנינו לייבוש הטיח 24 שעות וישמו מעליו מערכת שליכט או מערכת רב גמיש של טמבור.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C.
החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן בארזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם בימי שרב או בימי גשם.
- יש להתחיל באשפורה של שכבת הבסיס לטיח למחרת גמר הביצוע.
- לוח הפוליסטירן (קלקר) צריך להיות לפי דרישות תקן ת"י 1045.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.



הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משוק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת
www.tambour.co.il