

פריימר ביטומני על בסיס מים משמש כיסוד למשחות ויריעות ביטומניות



תכונות

ניתן ליישם על משטחים לחים.
עמיד במיוחד.
כושר הידבקות מעולה לבטון ובטקל.
על בסיס מים.
לשימוש פנימי וחיצוני.

שימושים

שכבת יסוד על בטון ובטקל, לפני יישום יריעות ומשחות ביטומניות של חברת טמבור.

נתונים טכניים*

קוד מוצר 983423201500

תצרוכת אופיינית	250-300 גרם/מ"ר
זמן ייבוש	1-6 שעות, כתלות במזג האוויר, הלחות וסוג התשתית
גודל אריזה	15 ק"ג

הכנת השטח

יש לנקות את פני השטח מאבק, לכלוך, שמן, דבק וכל חומר זר אחר העלול לגרום לכשל בהדבקה. יש לשטוף בטון יצוק בתבניות בלחץ מים קודם לביצוע היישום. קיני סגרגציה יש לתקן בעזרת סטרקצ'ורייט 100. ברזל חשוף יש לחתוך לעומק 2 ס"מ מפני השטח ולתקן בעזרת סטרקצ'ורייט 100. ביישום בחדרים רטובים יש לבצע רולקות (העגלות) בעזרת הרבצה צמנטית 982 בכל מפגש קיר ורצפה במידה וקיים, לפחות 24 שעות קודם לביצוע היישום.

אופן היישום

ניתן ליישם באמצעות איירלס, מברשת או רולר.
יש ליישם שכבה אחידה בכמות של 250-300 גרם/מ"ר.
המתן כ-1-6 שעות לייבוש למגע יד. זמן ההמתנה לייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה ומזג האוויר.
לאחר ייבוש יש ליישם משחה מסדרת המשחות הביטומניות לאיטום של טמבור, או יריעות ביטומניות בהתאם לתקנים הישראלים המחייבים.

הרכב החומר

ביטומן, מים, תוספים ומשפרי ביצוע.

הכנת התערובת

יש לערבב את החומר ולדללו 1:1 במים
לאחר הדילול יש לערבב שוב את החומר עד לקבלת תחליב הומוגני ואחיד.

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- בכדי למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר איטום עד 2 ימים לאחר היישום.
- יש לדאוג לאוורור המקום בזמן יישום המוצר, ייבושו ויישום מוצרים אחרים בסביבתו.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עלולה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון: *6477 לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל- 5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד 2% ±. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:

www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 15.12.2022

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.