

מסטיק אקרילי גמיש בעל כושר הידבקות מעולה.

תכונות

חומר איטום אקרילי משחתי חד רכיבי.
גמיש במיוחד, אינו נסדק.
עמיד בפני מים, רוח ולחות על משקופים וחלונות העשויים מאלומיניום, עץ ו-PVC.
ייבוש מהיר למגע.
נוח ליישום.
ניתן לצביעה.
לשימוש פנימי.



גמיש
במיוחד



דוחה
מים



נוח
ליישום



שימושים

משמש לאיטום אבן בשיטת ברנוביץ, למישקים ורטיקלים (אנכיים).
איטום מישקים בין חלקי מבנים טרומיים.
מתאים לסתימת סדקים בקירות בטון, עץ, גבס, אריחים וכו'.
מתאים למילוי היקפי חלונות אלומיניום, מילוי ואיטום בין קירות גבס, תפרי התפשטות ודלתות.

קוד מוצר 983045212501

נתונים טכניים*

משקל סגולי (DIN 53478)	0.03±1.65 גרם / סמ"ק
זמן התקשות (25°C ו-50% לחות יחסית)	15-60 דקות
שיעור התקשות (25°C ו-50% לחות יחסית)	2 מ"מ ב-24 שעות
התכווצות	29%
אבדן משקל	18%
חוזק מתיחה בשבירה (ASTM D 412 C)	≤ 0.1 מגפ"ס
הארכה בשבירה (ASTM D 412 C)	≤ 100%
מודולוס הארכה 100% (ASTM D 412 C)	< 0.2 מגפ"ס
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
עמידות לטמפרטורה	10°C-80°C
ייבוש למגע	שעתיים (כתלות במזג האוויר)
ייבוש סופי	2 מ"מ ב-24 שעות (25°C ו-50% לחות)
צבע	לבן
אריזה	מיכל בנפח 25 ק"ג

הרכב החומר

שרף אקרילי, מלאנים ותוספים.

הכנת השטח

נקו היטב את מקום החיבור או את הסדק משני צדדיו, הסירו אבק ולכלוך, שמן, שומן וכל גורם העלול לגרום לכשל ביישום.

יש לערבב קלות את תכולת האריזה לפני השימוש. החומר מוכן לשימוש.

אופן השימוש

ישמו באמצעות שפכטל על התשתית חומר בכמות עודפת, ונקו את עודף החומר בעת ביצוע החיבור על מנת להבטיח איטום מלא.

דגשים

אין ליישם כשהטמפרטורה היא מתחת ל-5°C או גבוהה מ-35°C.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 18 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות

אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון *6477 לקבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה, ואינה באה במקום אחריות המבצע. המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה של עד ±2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני העומד לעיון באתר האינטרנט של החברה קודם לביצוע היישום, שכן הינו משתנה מעת לעת בהתאם להוראות התקן והמלצות היצרן: www.tambour.co.il

עדכון תאריך: 15.03.2023

טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.