

## חומר איטום צמנטי דו-רכיבי גמיש במיוחד. לשימוש פנימי וחיצוני

## תכונות

מוצר דו-רכיבי (אבקה + נוזל), המוכן לשימוש לאחר ערבוב. לאחר יישום על התשתית, נוצרת ממברנה גמישה, המגשרת על סדקים. מתאים לאיטום חיובי ושליילי. יישום נוח בהברשה. ליישום בהתזת איירלס יש להתייעץ עם המומחים של טמבור.

VOC  
FREEגמיש  
במיוחדנוח  
ליישוםמהיר  
ייבוש

## שימושים

איטום יסודות מבנים, קירות ורצפות, תעלות ניקוז, מרפסות, אדניות, בריכות שחייה, בריכות נוי ודגים. מתאים לתשתיות מסוג טיח צמנטי, בטון, בלוק גבס ולוח גבס (על גבי תשתית גבס חובה ליישם פריימר מסוג יסוד קושר לבלוקי גבס לחציצה בין גבס לצמנט). לשימוש פנימי וחיצוני.

## תקנים

נושא ת"י 6422.  
בעל אישור לשימוש במי שתיה לפי דרישת ת"י 5452.



קוד מוצר 670512202000 – אפור / 670513202000 – לבן  
חלק ב' – 983307200600

## נתונים טכניים\*

2.5 ק"ג/מ"ר סה"כ ב-2 שכבות (1.5 ק"ג לשכבה ראשונה ו-1.0 ק"ג לשכבה שנייה)	תצרוכת אופיינית אבקה
1.30 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לבטון לאחר 28 ימים
גדול מ-0.75 מ"מ	גישור על פני סדקים
בהתאם לתקן 4004 חלק 1- S1	מודל אלסטיות
$W^{24} \leq 0.5 \text{Kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	מקדם ספיגה נימית
לא עברו מים	חדירת מים בלחץ חיובי של 7.0 אטמוספירות במשך 24 שעות
לא עברו מים	חדירת מים בלחץ שליילי של 1.5 אטמוספירות במשך 24 שעות
כשעתיים (בהתאם לטמפרטורה)	משך השמישות לעבודה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
אפור, לבן	גוון
שק, 20 ק"ג (חלק א') + מיכל 6 ליטר (חלק ב')	גודל אריזה

\*בתנאי מעבדה

## הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

## הכנת שטח

לפני תחילת העבודה הסירו בליטות, לכלוך וגופים זרים. מלאו כל שקע בשטח באמצעות הרבצה צמנטית 982 של טמבור ושטפו היטב את התשתית מאבק, שמן וכל גורם העלול לגרום לכשל ביישום.

## הכנת התערובת

שפכו את כל תכולת הנוזל שבמיכל (חלק ב' 6 ליטר) לתוך מיכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק (חלק א'). ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

## אופן השימוש

הרטיבו את המשטח המיועד לאטימה, למצב לח אך לא רווי.

**שכבת איטום ראשונה:** מרחו שכבת איטום באמצעות מברשת איטום קשיחה, בכמות של כ-1.5 ק"ג/מ"ר (אבקה) ובעובי 1 מ"מ.

**שכבת איטום שנייה:** יש ליישם 4 עד 8 שעות לאחר ייבוש שכבת האיטום הראשונה (בהתאם למזג האוויר). הרטיבו קלות את השכבה הראשונה לפני יישום השכבה השנייה, ומרחו בצורת שתי וערב עד לכיסוי מלא של השכבה הראשונה.

כמות החומר: 1.0 ק"ג/מ"ר.

**אשפרה:** יש לאשפר את חומר האיטום יום לאחר היישום. שלוש פעמים ביום למשך שלושה ימים. בתקופת הקיץ יש להתחיל באשפרה עוד באותו היום.

ניתן להטביע רשת פיברגלס בגודל עין 2.8\*2.8 עמידה באלקאלי, על מנת לגשר על סדקים בצורה טובה יותר.

## אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

## דגשים

- חלק א' תקף רק בשימוש עם חלק ב' במלואו.
- לשימוש בלוחות גבס יש להתייעץ תחילה עם מוקד המומחים של טמבור.
- לאחר איטום אדניות, מאגרי מים וכו', ניתן למלא אותם במים רק כעבור 4 ימים.
- בגגות פתוחים שאינם מכוסים, אסור להשאיר את החומר חשוף.
- אין ליישם בימי שרב או בימי גשם בטווח של 24 שעות מגמר הביצוע.
- המוצר אינו מגשר על סדקים קונסטרוקטיביים / מבניים (עובדים).
- בשימוש בבריכות דגים יש להתייעץ תחילה עם מוקד המומחים של טמבור.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לסוג התשתית, טיבה ואופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

## הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. עיינו בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, פנו למוקד המומחים בטלפון \*6477 לקבלת הנחיות ומפרט טכני. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד, אינה כוללת יישום שאינו על פי ההוראות המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל תהליך העבודה, על פי התקנים המקובלים. בתכולת האריזה תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

## שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:  
[www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

עדכון תאריך: 19.04.2022  
טמבור בע"מ, ח.פ.: 520038613, מאיר אריאל 6 בניין אינטרגאמא נתניה.