

דבק אבקתי להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן על תשתית גבס

תכונות

מוכן ליישום בתוספת מים בלבד.
נוח ליישום ובעל זמן עבדות משופר.
חוזק שליפה גבוה.
אינו מתכווץ.



VOC
FREE



כושר הדבקה
גבוה



נוח
ליישום



לתשתיות
גבס



שימושים

הדבקת אריחי קרמיקה, פורצלן, פסיפס וחרסינה כחיפוי לקירות פנים.
מתאים לאריחים סופגים ובלתי סופגים
מתאים לתשתיות בטון, בלוק תאי, טיח, לוחות גבס ובלוק גבס.
לשימוש פנימי.

תקנים

יישום לפי דרישות ת"י 1555



קוד מוצר 670300202500

נתונים טכניים*

תצרוכת אופיינית	10 ק"ג / 1 מ"ר בעובי 1 ס"מ
משך השמישות	כשעה וחצי
חוזק הידבקות לאחר 28 יום	גדול מ-0.51 מגפ"ס
טמפרטורת יישום	5°C-35°C
גוון	לבן
גודל אריזה	שק, 25 ק"ג

*בתנאי מעבדה

הרכב החומר

סידן גופרתי, חולות מובחרים, תוספים פולימריים.

הכנת השטח

המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.
יום לפני היישום שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק.
הדבקה בקירות: יש ליישם לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.

הכנת התערובת

שפכו כ-7-8 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי. הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.



מרחו על שטח הקיר באמצעות הצד החלק של המרית (מאלג') שכבה של 2-3 מ"מ. מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית, בזווית של 45°. עומק השן בהתאם למידות האריח. מרחו גם את גב האריח בשכבה דקה של דבק (חשוב לקבל חוזק הידבקות גבוה). עובי ההדבקה לאחר הידוק: 3-10 מ"מ. הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב"), תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה. הדקו באמצעות פטיש גומי.

מומלץ להשתמש בשומרי מרחק (ספייסרים) מפלסטיק, בהתאם למרווח הנדרש. בעת ההדבקה הקפידו על יצירת מישקים (פוגות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים (3 מ"מ לפחות). יישום לפי דרישות ת"י 1555.

בדיקת כיסוי הדבק

במהלך העבודה ולאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 5 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. הבדיקה הראשונה צריכה להתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקינית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- במידה והתשתית הינה בלוק גבס או טיח גבס, יש ליישם פריימר מסוג ייסוד לבלוקי גבס מתוצרת טמבור.
- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נותר קרום והאצבע אינה מתלכלת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- לאחר ההדבקה אין להרטיב את האריחים במים לפחות 48 שעות.
- במגע עם מוצרי גבס או בתשתית שליכט או צבע, יש להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לעיין בהוראות הדף הטכני של כל מוצר הנזכר בהוראות השימוש.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.
- לשימוש מקצועי.

הערות כלליות

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il