

דבק צמנטי חזק וגמיש במיוחד להדבקת אריחי פורצלן שיש, אבן טבעית ומלאכותית לשימוש פנימי וחיצוני



תכונות

תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד.
 חוזק הדבקה וגמישות גבוהים.
 מתאים לאריחים גדולים.



VOC
FREE



אריחים
גדולים



גמיש
במיוחד



כושר הדבקה
גבוה

שימושים

הדבקת אריחים על גבי תשתיות צמנטיות.
 להדבקת אריחי קרמיקה (העומדים בדרישות ת"י 314), פסיפס (העומדים בדרישות ת"י 1353) ואבן (העומדים בדרישות ת"י 2378).
 לאריחים בעלי ספיגות נמוכה.
 לאריחי קרמיקה (גרניט פורצלן) על תשתית טיח או בטון בקירות, בהתאם למפורט בת"י 1555.
 להדבקת שיש ואבן טבעית בהתאם לת"י 2378.
 עובי שכבת הדבק לאריחים בעלי ספיגות נמוכה 3-10 מ"מ.
 לשימוש פנימי וחיצוני.

תקנים

נושא ת"י C2TES2 4004.
 יישום לפי דרישות ת"י 1555 לחיפוי וריצוף,
 ת"י 5566 לריצוף ות"י 2378 לחיפוי אבן.



קוד מוצר 670307202500

נתונים טכניים*

1.3 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ	תצרוכת אופיינית
1.3 ק"ג/ליטר	משקל מרחבי לאבקה
גדול מ-1.0 מגפ"ס	חוזק הדבקה במתיחה לאחר בלייה 7 ימים אוויר המעבדה + 21 יום טבילה במים
גדול מ-1.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה לאחר בלייה 14 ימים באוויר המעבדה + 14 יום בתנור
גדול מ-1.5 מגפ"ס	חוזק הידבקות במתיחה באוויר המעבדה בגיל 28 יום
S ₂ גדול מ-5.0 מ"מ	עיבוי רחבי (מודל אלסטיות)
5°C-35°C	טמפרטורת יישום
לבן	גוון
שק, 25 ק"ג	גודל אריזה

*בתנאי מעבדה

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

הכנת שטח

יום לפני היישום, שטפו את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם המפריע ליישום הדבק. **בקירות:** ודאו שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, הדבק והאריחים, בהתאם לדרישות התקנים הרלוונטיים – חוזק הידבקות במתיחה של התשתית לפי דרישות ת"י 1555. **ברצפות:** ניתן ליישם על תשתית בטון. חוזק ההידבקות במתיחה של התשתית בהתאם לדרישות ת"י 1555.

הכנת התערובת

שפכו כ-6.5 ליטר מים לתוך מכל ערבול נקי, הוסיפו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבול מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו כ-5 דקות וערבלו ערבול קצר נוסף.

אופן השימוש

יש ליישם לפי דרישות ת"י 1555 בהתאם למקום ההדבקה. מרחו על התשתית בעזרת הצד החלק של מרית (מאלג') שכבה דקה ומהודקת של דבק בעובי 2-3 מ"מ. מרחו על השכבה הטרייה מיד שכבה שנייה, וסרקו אותה באמצעות הצד המשונן של המרית, בזווית של 45° כלפי התשתית. עומק השן המומלץ הוא על פי מידות האריח. הקפידו למרוח גם את גב האריח בשכבה דקה ולא מסורקת של דבק. עובי ההדבקה לאחר הידוק 3-10 מ"מ. הצמידו את גב האריח לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב") תוך כדי טלטול והידוק לשכבה הטרייה, הדקו באמצעות פטיש גומי. מומלץ להשתמש בשומרי מרחק מפלסטיק בהתאם למרווח הנדרש. בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים (פוגות) בהתאם לתקנים הרלוונטיים. לאחר ייבוש סופי של הדבק מלאו את המישקים ברובה של טמבור.

בדיקת כיסוי הדבק

במהלך עבודת החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש להוציא מכל 10 מ"ר אריח אחד ולדגום את מידת ההידבקות וכיסוי הדבק שבגב האריח. על הדבק לכסות לפחות 85% משטחו. בדיקה ראשונה תבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר. הבדיקות מיועדות להערכת מצב היישום בלבד, ויש לבצען לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

אחסון וחיי מדף

יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

דגשים

- אין ליישם את הדבק על שטח גדול, על מנת למנוע היווצרות קרום לפני הנחת האריח. הדבק טוב לשימוש כל עוד הוא מרטיב (מלכלך) אצבע הנלחצת עליו בעדינות. אם נוצר קרום והאצבע אינה מתלכלכת, יש לגרד את הדבק ולמרוח שכבה חדשה.
- הדבק אינו מתאים להדבקת אריחים בעלי ספיגות גבוהה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק לפני שהוא מתייבש.
- לפני הדבקת אריחי שיש עם רשת המודבקת בגב האריח, חובה להתייעץ עם מוקד המומחים של טמבור.
- יש לוודא שהרקע יכול לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, על פי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- אין להדביק אבנים ו/או אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות ת"י 2378, 5566 ו-314.
- לאחר הדבקת האריחים, אין להרטיב אותם במים לפחות ל-48 שעות.
- אין לבצע הדבקה חיצונית בימי שרב או בימי גשם.
- בהדבקות על רצפת בטון או על אריחים קיימים, ניתן לדרוך על הרצפה רק אחרי 24 שעות, ולהכניס ריהוט רק אחרי 3 ימים.
- אין לערבב את המוצר עם גבס ו/או עם מוצרים המכילים גבס.
- תערובת שהתייבשה אינה מתאימה לשימוש חוזר.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים, ולעבוד עם ערבול מכני.
- התצרוכת עשויה להשתנות כתלות בסוג התשתית, בטיבה ובאופן היישום.
- יש לבצע את העבודה על פי התקנים הרלוונטיים.

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד $\pm 2\%$. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משוק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב!

הדף הטכני באתר האינטרנט של החברה משתנה מעת לעת, ולכן יש לעיין בו לפני ביצוע העבודה:
www.tambour.co.il