



צבע על בסיס מים, לקירות פנים. ניתן לגיוון לכל גווני מניפת לגעת בצבע, מיועד להמחשת גוון בלבד.

שימושים: דוגמית צבע על בסיס מים הניתנת לגיוון. מיועדת לצביעה על הקיר לצורך המחשת הגוון בלבד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 732-6XX

גוון: מניפת הגוונים "לגעת בצבע"

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 1 מ"ר / 0.25 ליטר בשתי שכבות.

דילול: בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה".

ניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע** : שעה | ייבוש סופי : 12 שעות (על מנת להתרשם מהגוון באופן אופטימלי).

חיי מדף: 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
250 מ"ל	

הכנת השטח ומערכת הצבע: בחרו מקום בו הקיר חלק והצבע הישן תקין ולא מתקלף. מומלץ לבחור בקיר שאינו מרכזי. צבעו 1-2 שכבות של דוגמית הגוון הנבחר בעזרת מברשת נקייה. שימו לב-ייתכן כי לקבלת גוון מדויק בחלק מהגוונים הכהים ידרשו שכבות נוספות. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן הצביעה: בחשו היטב את הצבע לפני הצביעה. דללו את הצבע ב- 15-20% מים וצבעו. ייתכן הבדל בין הגוון המתקבל ביישום דוגמית גוון ובין הגוון הסופי של הצבע העליון הנבחר. לאחר בחירת הגוון הרצוי ניתן ליישם את הצבע העליון מעל דוגמית הגוון לפי הוראות היישום המפורטות על גבי אריזת המוצר.

ניקוי כלים ואחסון: נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל-35 מעלות.

אזהרות והוראות בטיחות: הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

הערות כלליות: אין לצבוע כאשר הקיר לח ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10° c והלחות היחסית מעל 85%. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. טמבור רשאית לשנות את ההוראות בהתאם לשינויים במוצר ו/או שינויים בדין. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

** 25° c -1 -65% לחות יחסית.

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.
למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: *6477.