



שפכטל אמריקאי איכותי למילוי והחלקה של קירות גבס בטון וטיח. לשימוש פנימי לפני יישום צבע. נושא תו תקן ישראלי 1490, תו תקן ירוק.

תכונות: עבירות קלה ביותר, נוח במיוחד לשיוף, יכולת מילוי מרבית, לבן (נוח לצביעה מעליו), מוכן לשימוש, ייבוש מהיר, בעל תו תקן ירוק.

שימושים: שפכטל אמריקאי רב שימושי המשמש להחלקת קירות פנים בסביבה יבשה על תשתיות כגון: גבס, קירות מטויחים בבגר/שכבה מיישרת (שליכטה)/שכבת צבע אקרילית יציבה. מתאים לאיחוי או מילוי חיבורים בין מחיצות הגבס. לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 725-045

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 1-2 ק"ג / מ"ר (בשכבה אחת). בהתאם להערה בסעיף "דגשים".

דילול: בזמן המריחה: השפכטל מוכן לשימוש | לניקוי: מים וסבון

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעתיים | המתנה בין שכבות: 2 שעות לפחות | ייבוש לשיוף: 4 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות

גודל אריזה: 4.5 | 25 קילו

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לנקות את המשטח המיועד לשימוש מאבק, שמנים וכל לכלוך אחר. יש לוודא כי המשטח יבש לחלוטין. אם יש שכבות צבע חלשות או רופפות יש לסלקן וללטש בנייר לטש ולבסוף להסיר את האבק.

קירות פנימיים חדשים עם שליכטה פנימית שאינם צבועים:

במידה והגמר הסופי של הקיר מתוכנן לצבע עליון אקרילי (סידרת סופרקריל), **חובה** ליישם שכבת **בונדרול סופר** לאחר יישום השפכטל. במידה והגמר הסופי הינו סיד ניתן ליישמו ישירות על השפכטל ללא צורך ביסוד כלשהו. יש לוודא כי התשתית הוכנה בהתאם להוראות ת"י 1920.

אופן היישום:

יישום קירות: מגיק בונד+ מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף.

להחלקת קירות יש ליישם את השפכטל בעזרת מרית בשכבה דקה שלא תעלה על 1 מ"מ או עד שלוש שכבות דקות לפי הצורך. להתין לייבוש ולהחליק על ידי נייר לטש עדין. הקפידו כי העובי המצטבר של כלל השכבות לא יעלה על 1.5 מ"מ (עובי גבוה עלול להביא להיסדקות).

התזה: ניתן ליישם באמצעות מכשיר איירלס בוכנתי. בדומה להוראות היישום בסעיף הקודם.

יישום בחיבורי לוחות גבס: יש ליישם שכבת שפכטל, לחזק באמצעות רשת אינטרגלס וליישם שכבה נוספת להסתרת הרשת. במידה ומיישמים צבע עליון אקרילי, יש ליישם מעל השפכטל בונדרול סופר ולהקפיד על ספיגה מלאה (עודפי בונדרול יקשו על אחידות צבע עליון אקרילי).

דגשים: כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. בחדרים רטובים, מרפסות ומרחבים מקורים, אשר חשופים לסביבה החיצונית, מומלץ ליישם שפכטל פיין סופר. אין ליישם על שכבת הרבצה צמנטית, שכן יש חשש לעוביים גבוהים, לספיגה מוגברת של המים מהשפכטל וחשש להיסדקות.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש ו/או ליישם במערכת צבעים המכילה מוצרים שאינם מתוצרת טמבור. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. ניתן לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. כמו כן, לא מומלץ ליישם את המוצר בטמפרטורה מתחת ל-5°C או מעל 35°C ובלחות יחסית מעל ל-85%. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי. יצרן MMC, טורקיה.

שימו לב!

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il

תאריך עידכון: 04.2026