



שפכטל אמריקאי איכותי למילוי והחלקה של קירות גבס בטון וטיח. לשימוש פנימי לפני יישום צבע. נושא תו תקן ישראלי 1490, תו תקן ירוק.

תכונות: עבידות קלה ביותר, נוח במיוחד לשיוף, יכולת מילוי מרבית, לבן (נוח לצביעה מעל), ייבוש מהיר, בעל תו תקן ירוק.

שימושים: שפכטל אמריקאי רב שימושי המשמש להחלקת קירות גבס בטון וטיח, ולאחוי או מילוי חיבורים בין מחיצות הגבס. מיועד לתשתיות מסוג שליכטה, תשתיות צמנטיות ומינרליות לרבות גבס. בחדרים רטובים מומלץ ליישם שפכטל פיין סופר. לשימוש פנימי בלבד.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 725-045

גוון: לבן שבור

ברק: מט

כושר כיסוי מחושב*: 1-2 ק"ג / מ"ר (בשכבה אחת)

דילול: בזמן הצביעה: הצבע מוכן לשימוש | לניקוי : מים וסבון.

זמני ייבוש: ייבוש למגע: שעתיים | המתנה בין שכבות: 4 שעות | ייבוש קשה: 24 שעות

גודל אריזה: 4.5 | 25 קילו

הכנת השטח ומערכת הצבע: יש לנקות את המשטח המיועד לשימוש מאבק, שמנים וכל לכלוך אחר, יש לוודא כי המשטח יבש לחלוטין. אם יש שכבות צבע חלשות או רופפות יש לסלקן וללטש בנייר לטש ולבסוף להסיר את האבק.

קירות פנימיים חדשים עם שליכטה פנימית שאינם צבועים:

במידה והגמר הסופי של הקיר מתוכנן לצבע עליון אקרילי (סידרת הסופרקריל וכו'), **חובה** ליישם שכבת **בונדרול סופר** לאחר יישום השפכטל. במידה והגמר הסופי הינו סיד ניתן ליישמו ישירות על השפכטל ללא צורך ביסוד כלשהו. יש לוודא כי התשתית הוכנה בהתאם להוראות ת"י 1920

אופן היישום:

יישום קירות: מגיק בונד+ מוכן לשימוש ללא צורך בדילול נוסף. יש לערבב את החומר היטב לקבלת הסמיכות הנדרשת. לפני היישום. להחלקת קירות יש ליישם את השפכטל במרית, בשכבה דקה או עד שלוש שכבות לפי הצורך. להמתין לייבוש ולהחליק על ידי נייר לטש עדין. הקפידו כי עובי מצטבר של כלל השכבות לא יעלה על 1.5 מ"מ. ניתן ליישם את המוצר גם בהתזה באמצעות מכשיר איירלס בוכנה.

יישום בחיבורי לוחות גבס: יישום שכבת שפכטל, חיזוק באמצעות רשת אינטרגלס, יישום שכבה נוספת להסתרת הרשת. במידה ומיישמים צבע אקרילי מעל השפכטל, יש ליישם בונדרול סופר

דגשים: * כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משוק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il